

内外环金属缠绕垫片厂家

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 内外环金属缠绕垫片厂家 |
| 公司名称 | 廊坊远坤密封材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡刘固献村（注册地址） |
| 联系电话 | 15930655892 |

产品详情

金属缠绕垫片

通常采用优质SUS304、SUS316（“V”形或“W”形）等不锈钢缠绕带与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定，基本型金属缠绕垫片不带内外环

一般用在中低压的榫槽面和平面或凹凸面的法兰中[金属缠绕垫片](#)

性能特点：缠绕式垫片压缩性能，回弹性能良好，具有多道密封和一定的自紧功能，对于法兰压紧面的表面缺陷不太敏感，不粘结法兰密封表面，可部分消除压力、温度变化和机械振动的影响；能在高温、低温、高真空、冲击振动等循环交变

的各种苛刻条件下，保持其优良的密封性能。[金属缠绕垫片](#)

使用设备：石油、化工、冶金、电力、船舶、燃气、核能、航天、纺织、医药、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处静密封部位。

金属缠绕垫片结构形式及代号和使用法兰类别：

| 基本型式 | 代号 | 适用的法兰密封面 | 厚度(mm) | |
|----------|--------|----------------|-----------------------|-----------|
| | | | V型基本体/环 | W型基本体/环 |
| 基本型 | A或R型 | 榫槽面、凹凸面、平面和凹槽面 | 3.2;4.5 | 4.8;5.5;7 |
| 带内环型 | B或RIR型 | 3.2/24.5/3 | 4.8/3.05.5/4.07.5/5.0 | |
| 带定位环型 | C或CG型 | | | 平面或凸面 |
| 带内环及定位环型 | D或CGI型 | | | |

材料:1.金属缠绕垫金属带A.采用厚度为0.15mm~0.25mm的,sus304,sus316L,sus321等冷轧钢带，或由供需双方协商确定。B.金属带为预成型的V型或W型窄带，表面应光滑、洁净，不应有粗糙不平、裂纹、划伤、凹坑及锈斑等缺陷C.不锈钢的硬度值 HV 200

2.金属缠绕垫非金属带 A

非金属填充为特制的石棉带，柔性石墨带，聚四氟乙烯带，非石棉纤维带，及云母带等。带的厚度为0.3-1.0mm。B. 特制石棉烧失量必须 25% C.

非金属带的氯离子含量 100PPMD. 各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力如下表