

# 冷喷锌封闭漆

产品名称	冷喷锌封闭漆
公司名称	上海仲钰实业发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室
联系电话	021-54038069 15021898628

## 产品详情

冷喷锌（咨询服务17621355288）

组成 主要由无机硅氧烷树脂及高纯度进口锌组成的长效双重作用的新型钢结构

重防腐材料。

主要特性 长效性：锌膜纯锌含量 96%，耐盐雾 5000小时，涂装体系具备25年以上的防腐周期，其同类产品在国外有50年以上的成功实例；

环保性：不含异氰酸酯、笨类等毒性化学本品。

抗滑移：抗滑移系数 0.55，可用于高强螺栓连接面的防腐；

耐焊接：带涂层焊接不影响焊接质量，且涂层不受切割及焊接损伤；

耐高温：持续抗高温能力为300 ；

耐低温：可持续承受-60 的低温；

快干性：25 时表面干燥时间15分钟，实干为18  
小时。

用 途 对钢铁具有优异的阴极保护与屏蔽功能。施工简便，  
可喷涂、刷涂、滚涂，是替代传统热浸锌、热镀锌、热喷锌（铝）最佳材料。它适用于船舶、钢桥、钢  
屋架、钢网架、电力设施、管道、贮罐等重防腐领域。

基本参数 颜色 锌灰色

光泽 无光

干膜含锌量 96%

干膜厚度 40 μ m

理论用量 250g/m<sup>2</sup>

干燥时间（25 ） 表干 0.5h，实干 24h

复涂间隔时间      底材温度    5      25  
40

最 短    24h

12h      6h

最 长    不限制，但在复涂  
前必须清除锌盐

表面处理      所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评  
估和处理。

裸钢          清洁度：喷砂处理至Sa2.5级（ISO8501-1：1998）。根  
据暴露情况，亦可

用动力工具清洁，最低St2级，  
无氧化皮（ISO8501-1：1988）。

涂有车间底漆的钢材    清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面      清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询仲钰技术部。

其它表面          该产品用于其它底材,请咨询仲钰技术部。

上海仲钰（新材料）实业发展有限公司是一家专业从事研发、生产、销售钢结构防腐涂料和混凝土防腐  
蚀材料的现代化企业,仲钰主营：冷喷锌、冷喷锌金属封闭剂、冷涂锌材料、冷镀锌涂料、水性冷镀锌  
涂料、冷喷铝、冷喷塑、聚硅氧烷涂料、手刮聚脲、手刷聚脲、无机富锌防锈防滑涂料、灰铝粉醇酸石  
墨面漆、灰云铁醇酸面漆、环氧沥青涂料、水性无机富锌防锈底漆、醇溶性无机富锌底漆、丙烯酸聚硅  
氧烷面漆、异丁烯(基)三乙氧基硅烷浸渍剂、氰凝防水防腐涂料、100%无溶剂液体聚氨酯涂料、氟碳面  
漆、互穿网络涂料、氯化聚乙烯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、无机硅酸锌车间底漆、环氧富锌底漆、环氧

云铁中间漆、厚浆型环氧重防腐面漆、耐酸耐碱耐高温特种涂料、无溶剂液体环氧防腐涂料、脂肪族聚氨酯涂料、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆、无震动止滑车道涂料、有机硅耐高温涂料（200 -800 ）、凉凉胶隔热胶（底胶、中胶、面胶）、防火涂料等系列重防腐涂料{ 咨询服务热线：17621355288 } <http://www.zyxcl.com>仲钰在线。