

# 耐高温玻璃鳞片防腐价格

产品名称	耐高温玻璃鳞片防腐价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

## 产品详情

廊坊博程防腐材料有限公司专业生产玻璃鳞片重防腐胶泥、涂料等防腐材料。主要应用于热电厂、钢铁厂、[化工厂](#)、[污水处理](#)

厂、玻璃钢制品的生产和防腐工程施工等领域，效果良好。得到了广大客户的认可及好评。

我厂以客户满意为宗旨，提供优质[产品](#)

，不断追求卓越。"高温、中温乙烯基玻璃鳞片胶泥、涂料"、"环氧玻璃鳞片胶泥、涂料"等防腐材料无毒害绿色环保。为增强产品的竞争力，我厂具备了为各种工程配套服务的能力。我厂主导产品：环氧胶泥、乙烯基玻璃鳞片胶泥、防腐涂料、OM、玻璃鳞片、耐酸耐温密封胶粘剂、有机硅高分子粘接剂。

我厂致力于防腐保温工程的技术研究和工程施工，施工设备齐全、在多次施工过程中积累了丰富的施工经验、竭诚为广大客户服务。

研究金属腐蚀原理和规律的主要目的就是阻止或抑制腐蚀。根据金属腐蚀原理可知，控制腐蚀的主要途径是避免阴极与阳极形成电流回路。常用的腐蚀防护方法主要有改变金属本质、缓蚀剂法、电化学保护法以及涂层法。其中，涂层法是应用广泛的一种防护方法，也是人们研究最多的。涂层法是应用为广泛、经济、有效的一种防腐蚀手段。涂层法是通过在金属表面涂覆保护层，将被保护金属与腐蚀介质隔开，从而达到防腐蚀的目的。涂层分为两大类：金属涂层和非金属涂层。金属涂层是将一种金属镀在被保护金属制品表面形成保护镀层，通过电镀、化学镀、真空镀、热浸镀和热喷镀等方法实现。例如，热镀锌主要用于钢铁零件的抗高温氧化。非金属涂层包括衬里和涂料，衬里主要有玻璃钢、橡胶、砖板衬里等物质，防腐蚀涂料主要有环氧涂料、玻璃鳞片涂料、富锌涂料、丙烯酸涂料、聚氨酯涂料等。今天咱们主要介绍一下玻璃鳞片胶泥涂料的特点以及使用方法。玻璃鳞片胶泥防腐施工方法详细介绍：注：我公司精多年的实际经验总结出一套实用的玻璃鳞片防腐技术，虽然不是好的，但是是实用的，他不仅避免了玻璃鳞片施工过程中的常见问题，增加了玻璃鳞片胶泥涂层的防腐性能，缩短了玻璃鳞片防腐工程工期。玻璃鳞片胶泥施工工艺详细介绍：1进入现场根据施工现场要求定制脚手架、达到符合施工条件2施工要点、施工温度在15-20度之间。湿度不能大于%80施工作业时先做底层、在做中层、后是面层。3首先喷砂除锈、在除锈后12小时内涂刷封闭底漆、在底漆干后进行玻璃鳞片胶泥施工、玻璃鳞片胶泥施工

采用抹涂的方法、一次抹厚度约1mm左右、一般分两次完成、后一道工序在前一层见干后进行。（一般间隔一天）涂抹时，持刀与基层保持一定的角度、沿持刀的尖角按锐角方向推抹、尽量把胶泥和基础的气泡挤出、涂抹沿一个方向进行不得堆料摊抹。4局部用玻璃丝布加强、如拉筋、阴阳角、整条焊口、从而确保这些部位的防腐层质量.5后刷面漆。6清理现场，拆卸施工工具，等待玻璃鳞片胶泥整体干燥，大约需要3--5天后，施工对象就可以进行投入使用！