

30CrMo圆钢

产品名称	30CrMo圆钢
公司名称	无锡新富昌特钢有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	品名:30CrMo圆钢 规格:30CrMo圆钢规格齐全 厂家:湘钢 巨能 西宁
公司地址	无锡市新区城南路32-1号B区326室
联系电话	0510-85214833 13395196281

产品详情

30CrMo圆钢

具有高的强度和韧性，淬透性较高，在油中临界淬透直径15～70mm；钢的热强度性也较好，在500℃以下具有足够的高温强度，但550℃时其强度显著下降；当合金元素在下限时焊接相当好，但接近上限时焊接性中等，并在焊前需预热到175℃以上；钢的可切削性良好，冷变形时塑性中等；热处理时在300～350℃的范围有第一类回火脆性；有形成白点的倾向。

30CrMo圆钢，30CrMo圆钢价格，30CrMo圆钢厂家，30CrMo圆钢现货

我公司常年供应30CrMo圆钢，提供无锡30CrMo圆钢价格查询、批发零售等业务；注意：近期调价频繁，以询价为准！

无锡新富昌特钢有限公司【李孝军 133 9519 6281 同微信】主要以(现货)的形式经营湘钢、巨能、西宁生产的30CrMo圆钢、合结钢、模具钢、弹簧钢、轴承钢、齿轮钢、高速钢、碳结钢、碳工钢、合工钢、碳素钢、易切削钢、合金钢的圆钢、方钢、方坯、钢锭、锻件等。可为用户加工生产各种型号的30CrMo热轧圆钢、30CrMo锻造圆钢及30CrMo冷拉圆钢。可根据客户需要的材质、规格切割成不同的尺寸数控零割下料，我公司专业提供30CrMo圆钢批发、30CrMo圆钢零售、30CrMo圆钢报价、30CrMo圆钢发货运输服务。并可定做各种材质各种规格的非标30CrMo圆钢。

30CrMo圆钢通常是在调质状态下使用，当含碳量为下限的钢也可用作要求心部强度较高的渗碳钢。在中型机械制造业中主要用于制造截面较大、在高应力条件下工作的调质零件，如轴、主轴以及受高负荷的操纵轮、螺栓、双头螺栓、齿轮等；在化工工业中用来制造焊接零件、板材与管材构成的焊接结构和在含有氮氢介质中工作的温度不超过250℃的高压导管；在汽轮机、锅炉制造业中用于制造450℃以下工作的紧固件、500℃以下受高压的法兰和螺母，尤其适于制造300大气压、400℃以下工作的导管。

湘钢30CrMo圆钢|湘钢30CrMo圆钢价格|湘钢30CrMo圆钢现货

【湘钢30CrMo圆钢】湖南华菱湘潭钢铁有限公司

湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称湘钢),是国内现代化大型钢铁联合企业,也是南方重要的精品钢材生产基地。湘钢始建于1958年,地处湖南省中部,位于国家"两型社会"改革试验区长株潭经济圈的中心地带,与京广、浙赣、湘黔、湘桂等贯穿南北的铁路干线相连,紧邻湘江、长江黄金水道。目前,湘钢拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材等全流程的技术装备和一整套科学的生产工艺,具备年产钢1000万吨的综合生产能力,资产总额近500亿元,在岗职工1.58万人。

湘钢坚持"做精做强,成本领先"的发展战略,弘扬"善于学习,不断创新,争创一流"的湘钢精神,落实"深耕行业,区域主导,领先半步"的营销战略,系统构建精益生产、销研产一体化和营销服务三大体系,不断调整品种结构,追求为客户创造价值,努力实现企业从优钢到特钢的转型升级。目前,湘钢产品涵盖宽厚板、线材和棒材三大类400多个品种。其中,33个品种获得国家和部、省级优质产品称号,12个品种获得国家冶金产品实物质量金杯奖和卓越奖。以船体和海洋平台用钢、压力容器用钢、桥梁结构用钢等品种为主的板材产品,在国内处于领先地位,广泛用于中央电视台新址、港珠澳大桥、上海中心大厦、西气东输等国内标志性工程,同时被俄罗斯亚马尔项目、阿联酋阿布扎比国际机场、沙特麦加储水罐等国外重点项目采用。产品在满足国内市场需求的的同时,出口韩国、美国、日本等国家以及欧洲、南美洲、东南亚、中东等地区。

湘钢坚持走可持续发展道路,秉承"碧水蓝天,绿色湘钢"的环保理念,大力发展循环经济和环保产业,实现资源节约与环境友好的良性发展。企业先后获得"全国绿化先进集体"、"全国减排先进单位"等荣誉称号,领导班子被中共中央组织部、国家国资委党委评为全国国有企业创建"四好"班子先进集体。

展望未来,湘钢以成为世界一流的线棒材和宽厚板生产企业为目标,以"富裕员工,回报社会,"为使命,大力弘扬"善于学习,不断创新,争创一流"的企业精神,强化战略执行,深入落实"三大体系",致力于打造领先技术、优质产品和服务,力争成为国内一流、国际知名的钢铁综合服务商。

30CrMo圆钢化学成分

C : 0.26 ~ 0.34

Si : 0.17 ~ 0.37

Mn : 0.40 ~ 0.70

Cr : 0.80 ~ 1.10

Mo : 0.15 ~ 0.25

P : 0.035

S : 0.035

Ni : 0.030

Cu : 0.030

30CrMo圆钢力学性能

试样毛坯尺寸(mm) : 25

热处理：

第一次淬火加热温度()：880；冷却剂：水、油

第二次淬火加热温度()：-回火加热温度()：540；冷却剂：水、油

抗拉强度(b/MPa)： 930

屈服点(s/MPa)： 785

断后伸长率(5/%)： 12

断面收缩率(/%)： 50

冲击吸收功(Aku2/J)： 63

布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态) 229