

织物涂料TPU2790A德国拜耳直销

产品名称	织物涂料TPU2790A德国拜耳直销
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	德国拜耳:TPU2790A
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

冲击性能额定值单位制测试方法Impact Resilience (23 ° C)30%ISO
4662弹性体额定值单位制测试方法撕裂强度 3(23 ° C)93kN/mISO 34-1压缩永久变形ISO
815 23 ° C, 72 hr26%ISO 815 70 ° C, 24 hr63%ISO 815注射额定值单位制干燥温度<
80.0 ° C加工(熔体)温度210到230 ° C模具温度20.0 ° C挤出额定值单位制干燥温度<
80.0 ° C熔体温度190到210 ° C备注1 .200 mm/min2 .200 mm/min3 .500
mm/min物理性能额定值单位制测试方法密度 (23 ° C)1.21g/cmISO
1183硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 A)92ISO
868机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 1DIN 53504 断裂, 23 ° C40.0MPaDIN
53504 10% 应变, 23 ° C3.60MPaDIN 53504 50% 应变, 23 ° C8.10MPaDIN
53504 100% 应变, 23 ° C9.80MPaDIN 53504 300% 应变, 23 ° C19.1MPaDIN
53504拉伸应变 2(断裂, 23 ° C)560%DIN 53504Tensile Storage ModulusISO
6721-1,-4 -20 ° C1.10GPaISO 6721-1,-4 20 ° C0.0940GPaISO
6721-1,-4 60 ° C0.0390GPaISO 6721-1,-4抗磨损性 (23 ° C)21.0mmISO 4649-A