

HDPE B53-35H-011

产品名称	HDPE B53-35H-011
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	生产厂商:中海壳牌石油化工有限公司 牌号:B53-35H-011 特性:流动性好,易加工,高刚性
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

HDPE B53-35H-011--中海壳牌南海石化项目是目前国内最大的中外合资项目。合营企业外方是壳牌南海私有有限公司,它是荷兰皇家/壳牌集团的成员之一,占50%的股份;中方投资者为中海石油化工投资有限公司,占50%的股份,该公司是中国海洋石油总公司(持股90%)与广东广业投资集团有限公司(持股10%)的合资企业

HDPE B53-35H-011 is a high density polyethylene copolymer developed for blow molding applications. This product is recommended for use in applications which require a combination of high top load strength and good environmental stress crack resistance (ESCR). This material meets the Food and Drug Administration requirements of 21CFR 177.1520.

HDPE B53-35H-011 物性表

基本信息

高 ESCR (抗应力开裂)

高密度

高强度

共聚物

用途 机构评级

食品接触的合规性

吹塑成型应用

EC 1907/2006 (REACH)

FDA 21 CFR 177.1520

RoHS 合规性	联系制造商
形式	粒子
加工方法	吹塑成型
硬度性能额定值单位制测试方法	0.955

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)	0.35
--------------------------------	------

抗环境应力开裂 (100% Igepal, F50)	30.0
----------------------------	------

硬度额定值(单位制)测试方法	64
----------------	----

抗机械性能额定值单位制测试方法

屈服	27.6
----	------

断裂	17.2
----	------

伸长率 2

屈服	9.0
----	-----

断裂	> 600
----	-------

弯曲模量

2% 正割	1030
-------	------

正切	1450
悬臂梁缺口冲击强度	170
悬臂梁缺口冲击强度	16.0
载荷能率变化温度	
0.45 MPa, 未退火	75.0
1.8 MPa, 未退火	47.8
脆化温度	< -75.0
维卡软化温度	127