3A分子筛 分子筛干燥剂

产品名称	3A分子筛 分子筛干燥剂
公司名称	廊坊纳科新材料技术有限公司
价格	11.40/KG
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县现代工业园
联系电话	0316-3287265 18731655915

产品详情

化学式：Na2O · AL2O3 · (2.8±0.2)Sio2 · (6-7)H2O

硅铝比：SiO2/Al2O3≈2.6-3.0

有效孔径：约10A

13X型分子筛主要成份是以硅铝酸盐，形成10A孔径即为X型晶体结构的钠X型分子筛，完全具备吸附临界直径小于10A的筛分分子。是气体、化工、空分行业的极品干燥剂。凡可吸附于3A、4A、5A型分子筛上的技术指标，13X型都能吸附。

主要用途:　工业气体的干燥与净化，也可用作于载体。
空分装置原料气的净化（同时去除H2O和CO2）。
液态碳氢化合物和天然石油气的脱硫（去除硫化氢和硫醇）。

13X分子筛技术指标：

形态	球形		条形	
	1.6-2.5mm	3-5mm		
粒径	8×12 ”	4×8 ”	1/16 ”	1/8 ”
静态水吸附(RH50%，25°C)≥(%wt)	25	25	25	25
堆比重≥(g/ml)	0.68	0.68	0.64	0.64
磨耗率≤(%wt)	0.20	0.20	0.20	0.20
烧失量(575°C,1hr)≤(%wt)	1.50	1.50	1.50	1.50
破碎强度≥(N/Granule)	40	80	20	40
粒度≥(%)	98	98	95	95

再生：1、脱除水份：视再生气的压力、温度、含水量而定。一般情况下，200～350℃干燥气体在0.3～0.5kg/cm2压力下，通过分子筛床层3～4小时，使出口温度到110～180℃，冷却。
2、脱有机物：用水蒸汽代替有机物，然后脱除水份。

储存：室温，相对湿度不大于90%；不宜直接暴露于空气中；避免水、酸、碱。

包装：桶装。具体依客户要求。

注意：避免分子筛直接暴露于空气当中。