

# PA66美国杜邦 101L BKB080

产品名称	PA66美国杜邦 101L BKB080
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66美国杜邦 型号:美国杜邦 101L BK 规格:25千克每袋
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

美国杜邦 101L BKB080黑色食品级尼龙双6塑料

加工方法

注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)

>PA66

树脂ID (ISO 1043)

PA66

物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度1.14--g/cmISO

1183硬度干燥调节后的单位制测试方法球压硬度 (H 358/30)18085.0MPaISO

2039-1机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量31001400MPaISO

527-2拉伸应力 (屈服)82.055.0MPaISO 527-2拉伸应变 (屈服)4.325%ISO 527-2标称拉伸断裂应变25>

50%ISO 527-2弯曲模量2800--MPaISO

178冲击性能干燥调节后的单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)5.5--kJ/mISO

179/1eA简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)无断裂--ISO 179/1eU悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)5.5--kJ/mISO

180/1A无缺口伊佐德冲击强度 (23 ° C)无断裂--ISO

180/1U热性能干燥调节后的单位制测试方法热变形温度 0.45 MPa, 未退火200-- ° CISO

75-2/B 1.8 MPa, 未退火70.0-- ° CISO 75-2/A熔融温度 1262-- ° CISO

11357-3可燃性干燥调节后的测试方法可燃性等级 (0.710 mm)V-2--IEC 60695-11-10,

-20补充信息干燥调节后的单位制测试方法Emission of Organic Compounds38.0--gC/gVDA 277Odor3--VDA  
270备注1 .10 ° C/min