

力泰厌氧胶螺丝胶螺纹锁固胶螺钉固定剂缺氧胶螺栓密封胶

产品名称	力泰厌氧胶螺丝胶螺纹锁固胶螺钉固定剂缺氧胶螺栓密封胶
公司名称	博罗县力泰厌氧胶有限公司
价格	38.00/瓶
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县罗阳镇博罗大道中978号
联系电话	86-07526282696 18933572789

产品详情

- DL-0222 紫色 低强度，易拆卸，触变性粘度。适用M 6螺纹锁紧密封。典型用途：十字头、一字头及小规格螺钉锁固与密封。
- DL-0242 蓝色 中强度，通用型，触变性粘度，可拆卸。用于M6~M36螺纹锁固与密封及加强键销的固持。典型用途：螺钉、螺母锁固
- DL-0243 蓝色 中强度，容油性好，可在轻微油质表面使用。可用于惰性表面，快速固化，用于M 20螺纹的锁固与密封典型用途：需经常拆卸的油箱底壳螺丝等。
- DL-0262 红色 高强度，适用于大多数金属表面，触变性粘度，耐化学性好。用于M 20螺纹锁固与密封。典型用途：发动机的螺纹锁固与密封，可承受强烈振动。
- DL-0271 红色 超高强度，中粘度。用于M 36螺纹紧固件永久锁固与密封。典型用途：汽缸头双头螺栓拧入端锁固。
- DL-0272 红色 高强度，耐高温(230)，高粘度。用于高温工况下螺纹锁固与密封。典型用途：适用于高温工况下的汽缸头双头螺栓锁固。
- DL-0277 红色 高强度，高粘度，耐化学性优良，适用于活性金属表面。用于M 56螺纹锁固与密封及法兰密封，取代垫片。典型用途：适用于大规格螺纹锁固与密封。
- DL-0290 绿色 中等强度，低粘度，高渗透性，快速固化，适用于惰性表面。用于已装配好M2~M12螺纹锁固与密封。可用于密封焊缝，铸件砂眼等(0.10以下)微孔、砂眼，可用刷子涂胶。加强压力装配的强度与密封。

主要技术参数	性能与特	0222紫	0242蓝	0243蓝	0262红	0271	0272红	0277红	0290绿
点颜色		紫	蓝	蓝	红	红	红	红	绿
最大填充	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.10	
间隙 (m)	m)								
粘度(mPa	800/1600	800/1800	1500/3000	1200/3000	400/800	4000/1500	5000/1000	10/60	
.s)						0	0		

平均破坏力矩(N.m)	4-10	8-15	5-20	15-25	15-30	18-28	25-35	8-18
平均拆卸力矩(N.m)	2-6	4-9	4-10	15-25	25-40	25-35	25-40	15-25
工作温度()	-55~150	-55~150	-55~150	-55~150	-55~150	-55~230	-55~150	-55~150
室温固化速度(固化、全固)	20分/24小时	20分/24小时	20分/24小时	20分/24小时	20分/24小时	30分/24小时	30分/24小时	20分/24小时

注：固化速度受材质、表面清洁度、室温影响。破坏力矩和平均拆卸力矩是在M10-2无夹紧力螺栓-螺母上涂胶固化24小时后测得。4小时后可投入使用，24小时完全固化。定货时请注明胶种及包装规格，如：242 50ml瓶装。

包装规格：

标准包装：50ml、250ml 供应非标准包装：2ml、10ml

紧固件锁紧和密封是缺氧胶最早的应用领域，也是缺氧胶的主要用途。胶液在充满螺纹啮合处的所有空隙后，因缺氧而固化，形成不溶不熔的高聚物，填满整个螺纹间隙，使螺纹的接触部位难以产生相对位移，可有效地防止在外力作用下产生微量滑移而松动。胶的粘接强度增加了松动扭矩，防止螺纹自松；胶层具有良好的吸振防松和密封性能。这种锁紧和密封方法比起常用的机械方法，（如弹簧垫、双螺帽等）不但简单，而且更为可靠。此外，还能简化工艺，提高工效，如发动机缸体上有许多双头螺栓，为了保证锁紧和密封，往往需加工成盲孔，难度较大。如果使用本品，可以改为通孔，而不必担心泄漏。