

高氯化聚乙烯云铁防锈漆

产品名称	高氯化聚乙烯云铁防锈漆
公司名称	九里光（上海）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	九里光:九里光 上海:上海
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-8758室（上海横泰经济开发区）（注册地址）
联系电话	17621355288 15879192035

产品详情

高氯化聚乙烯云铁防锈漆 咨询电话 17621355288

组成 由氯化聚乙烯、环氧树脂、增塑剂、鳞片状云母氧化铁、防锈颜料及有机溶剂等组成。

主要特性 涂层具有优良的防锈、防腐、耐水性能；
屏蔽性好，有很好的抗大气和化学体系渗透性；
漆膜坚韧，附着力强；
干燥快，使用方便。

用途 用于严酷化工污染环境中的钢结构及混凝土表面防腐涂层。

基本参数 颜色
灰色

光泽
无光

固体份含量

65%

干膜厚度

60 μ m

理论用量

175g/m²

闪点

27

干燥时间 (25) 表干

1h , 实干 24h

复涂间隔时间 底材温度 5

25 40

最 短

24h 8h 6h

最 长

不限制

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

裸钢 清洁度：处理至St2级（ISO8501-1：1988）。良好的表面处理（打砂至Sa

2.5级）可提高漆膜性能。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询上海仲鈺实业技术部。

维修 锈蚀部位，超高压水喷射处理至WJ2级（NACENo.5/S SPC Sp12）或动力工具清洁，最低St2级。

混凝土 混凝土和水泥砂浆表面必须经过一定时间放置和养护，让水分充分挥发，

碱盐份析出，并彻底清除再进行施工。如有裂缝、麻面、气孔、脱壳、不

平整处用腻子修补平整。

其它表面 该产品用于其它底材,请咨询上海仲鈺实业技术部。

前道配套用漆 水性、醇溶性硅酸锌系列底漆、环氧富锌底漆、低表面处理防锈底漆、特

种除锈防锈漆、磷酸锌底漆、环氧云铁防锈漆等

。

后道配套用漆 高氯化聚乙烯铝粉漆、丙改高氯化聚乙烯防腐漆、氯化橡胶磁漆。

施工条件 底材温度不低于0℃，且至少高于空气露点温度3℃（温度和相对湿度应在

底材附近测量）。通常需要良好的通风，以确保油漆正常干燥。

施工方法 喷涂：采用无气喷涂或有气喷涂。

刷涂：建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须达到规定的干膜厚度。

施工参数 稀释剂/清洗剂
G系列专用稀释剂

无气喷涂的指导性数据

喷嘴压力
120~150千克力/平方厘米

喷嘴孔径
0.4~0.5毫米

喷涂幅度
40~80度

稀释量 0~10%（以油漆重量计）

包装及贮存 按照国家规定包装、贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温，

远离火源。包装容器须保持密闭。有效贮存期为12个月。

包装规格 25KG。

注意事项 打开桶盖后如一次不能使用完，应及时封好桶盖,以防溶剂挥发影响使用。

健康和安 全 请注意包装容器上的警告标识。在通风良好的环境下使用。

不要吸入漆雾，

避免皮肤接触。油漆溅在皮肤上要立即用适合的清洗剂、肥皂和水冲洗。

溅入眼睛要用水充分冲洗，并立即就医治疗。

声明 本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。

但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本

身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利。