

诚供杜邦(Zytel)PA66原料 101L

产品名称	诚供杜邦(Zytel)PA66原料 101L
公司名称	常州邦晶塑化有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	杜邦:杜邦 101L:101L 美国:美国
公司地址	常州市新北区罗溪镇塑化路25-10-115
联系电话	0519-83666682 13358196682

产品详情

长期供应杜邦(Zytel)PA66原料101L 101F描述：聚酰胺树脂，英文名称为polyamide，简称PA。俗称尼龙(Nylon)。透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀。PA66广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。注射压力：通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85℃的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105℃，12小时的真空干燥。熔化温度：260~290℃。对玻璃添加剂的产品为275~280℃。熔化温度应避免高于300℃。模具温度：建议80℃。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40℃的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。注射压力：通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。

供应杜邦(Zytel)PA66原料系列

Zytel 101 NC010	尼龙66	树脂	工业领域
Zytel 101F BKB009			
Zytel 101F NC010			
Zytel 101L BKB080			
Zytel 101L NC010			
Zytel 103FHS BKB009	热稳定性		
Zytel 103FHS NC010			
Zytel 103HSL BKB080			
Zytel 103HSL NC010			
Zytel 105F BK010	UV Stabilized		
Zytel 132F NC010	成核的		

Zytel 70G13HS1L BK031		
Zytel 70G13HS1L NC010		
Zytel 70G13L NC010		工业领域
Zytel 70G25HSLR BK099	耐水解性;热稳定性	
Zytel 70G25HSLR NC010		
Zytel 70G30HSLR BK099		
Zytel 70G30HSLR NC010		
Zytel 70G30L NC010		
Zytel 70G33HS1L BK031		
Zytel 70G33HS1L NC010		
Zytel 70G33L BK031		
Zytel 70G33L NC010		
Zytel 70G35EF BK538		
Zytel 70G35EF NC010		
Zytel 70G35HSL NC010		
Zytel 70G35HSLRA4 BK267		
Zytel 70G35HSRX BK099		
Zytel 70G43HSLA BK099		
Zytel 70G43L NC010		电气/电子应用领域
Zytel 70G50HSLA BK039B	电气/电子应用领域	
Zytel 70K20HSL BK284		
Zytel 70K20HSL NC010		
Zytel 74G33W BK196	尼龙66/6	
Zytel 74G33W NC010		
Zytel 80G14A NC010A		
Zytel 80G14AHS BK099		
Zytel 80G14AHS NC010		
Zytel 80G25HS BK117		
Zytel 80G33HS1L BK104		
Zytel 80G33HS1L NC010		
Zytel 80G33L NC010		
Zytel 80G43HS1L BK104		
Zytel 84G33 BKB031		
Zytel BM70G20HSLX BK537		
Zytel BM7300THS BK317	尼龙6	UV Stabilized;热稳定性
Zytel BM73G15P BK317		
Zytel BM73G15THS BK317		
Zytel E51HSB NC010		
Zytel FE3734 NC010	尼龙612	热稳定性;粘度，高
Zytel FE5382 BK276		
Zytel FG101 NC010		
Zytel FG101F NC010	食品接触的合规性	
Zytel FG101L NC010		
Zytel FG133F1 NC010		
Zytel FG151L NC010		
Zytel FG408L NC010	UV Stabilized;食品接触的 合规性	
Zytel FG42A NC010		
Zytel FG42L NC010	粘度，高;食品接触的合规 性	

Zytel FG50 NC010		
Zytel FG53 NC010		
Zytel FG70G30HSR2 BK309		
Zytel FG70G50HSLA BK309	热稳定性;食品接触的合规性	
Zytel FG7301 NC010		
Zytel FGFE5171 NC010C		
Zytel FN718 BK230A		
Zytel FN727 NC010A		
Zytel FR50 BK505		
Zytel FR50 NC010A	阻燃性	吹塑成型应用
Zytel FR7025V0F NC010		
Zytel FR7026V0F NC010	无卤;阻燃性	
Zytel FR70G25GWNH WT409	无卤;热稳定性;阻燃性	
Zytel FR70M30V0 BK010		
Zytel FR70M30V0 NC010		
Zytel LC7602 BK010A	尼龙, 未指定	热稳定性;经增塑
Zytel MT409AHS BK010	UV Stabilized;热稳定性;经增塑;耐化学性良好	非特定食品应用
Zytel MT409AHS NC010		
Zytel PC310 NC010		
Zytel SC310 NC010		非特定食品应用
Zytel SC315 NC010		
Zytel ST801A NC010A		
Zytel ST801AHS BK010		
Zytel ST801AHS NC010		
Zytel ST801AW BK195		
Zytel ST801AW NC010		

相关提示：物料储藏于阴凉保存，不要直接暴晒于阳光下或靠近热表面。使用前，请参阅相关的材料安全资料和使用手册以了解详细信息。必须在加工前预先烘干。加工期间，融化树脂散发的气体可能会刺激眼睛，皮肤或呼吸道。

本公司(邦晶)长期现货供应杜邦(Zytel)PA66系列塑料，欢迎广大客户前来咨询洽谈，欲要了解原料物性及实时价格，请在本网页加在线QQ或者通过电话联系我司销售部，感谢您关注我们的产品信息。