

PC/ABS德国拜耳 T45品质保证

产品名称	PC/ABS德国拜耳 T45品质保证
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌牌号:德国拜耳 T45 性质:电镀合金 标准和电镀品级
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PC/ABS德国拜耳资料大全 亲, 由于"价格"浮动,请您及时来电,最新报价!!

PC/ABS德国拜耳 T45电镀合金 标准和电镀品级

基本性能额定值单位测试方法密度1100Kg/mISO 1183物理性能额定值单位测试方法螺旋线流动长度(260 .2x8.7mm)450mm熔融指数(260)12cm/10minISO 1133成型收缩率ISO 2577 (500bar)0.55-0.75% (500bar)0.55-0.75%机械性能额定值单位测试方法IZOD缺口冲击强度(-30)36kJ/mISO 180-1A拉伸强度(50mm/min)40MPaISO 527拉伸模量(1mm/min)2100MPaISO 527屈服应力(50mm/min)49MPaISO 527断裂点伸长率(50mm/min)>50%ISO 527屈服应变(50mm/min)3.7%ISO 527IZOD冲击强度(23)NkJ/mISO 180-1UIZOD缺口冲击强度(23)40kJ/mISO 180-1AIZOD冲击强度(-30)NkJ/mISO 180-1U电气性能额定值单位测试方法表面电阻率1E16 IEC 93体积电阻率1E16 .mIEC 93抗电弧径迹性(溶液A)275等级IEC 112损耗因子(100HZ)350.0001IEC 250相对介电常数(1MHZ)3.0IEC 250损耗因子(1MHZ)850.0001IEC 250相对介电常数(100HZ)3.1IEC 250介电强度35KV/mmIEC 243-1加工性能额定值单位测试方法熔体温度260 ISO 294注射速度240mm/sISO 294模具温度80 ISO 294热性能额定值单位测试方法线性热膨胀系数ASTM E 831 (23至55)0.8510-4/K (23至55)0.9010-4/K热变形温度(0.45MPa)112 ISO 75维卡软化温度(50N;50K/h)110 ISO 306热变形温度(1.80MPa)95 ISO 75其它性能额定值单位测试方法吸湿性(23 /50%相对湿度)0.2%ISO 62吸水性(23 饱和吸水)0.7%ISO 62