

高韧性PPS美国雪佛龙菲利普R-9-02

产品名称	高韧性PPS美国雪佛龙菲利普R-9-02
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PPS 美国雪佛龙菲利普 R-9-02

GRADE PHYSICAL PROPERTY品种：PPS | R-9-02

生产企业：美国雪佛龙菲利普

规格用途

规格级别高刚性,高强度,耐热 电子电器部件,汽车部件 其它外观颜色该料用途应用于汽车、电子、电器、设备等领域备注说明具备高刚度、高润滑性、耐磨、高强度、高韧性，优良的电性能及耐热性。

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 密度GB/T 1033 1.55g/cm³ 成型收缩率 - 平行GB/T 1004 0.3% 成型收缩率 - 垂直GB/T 1004 0.5% 吸水率GB/T 1034 0.02% 机械性能 拉伸强度GB/T 1040 140MPa 断裂伸长率GB/T 1040 1.2% 弯曲模量GB/T 9341 110000MPa 弯曲强度GB/T 9341 1190MPa 缺口冲击强度GB/T 1843 38kJ/m² 邵氏硬度GB/T 241 194D/I 热性能 熔体流动速率GB/T 3682 80g/10min 热变形温度GB/T 1634 255 阻燃性UL94V-0class 电气性能 介电强度ASTM D149 16KV/mm 介电常数ASTM D150 4.2 损耗系数ASTM D1500 0.002 体积电阻率 体积电阻率ISO 1675 × 10¹⁶ Ohm · cm 注塑条件 注塑成型熔体温度ISO 294 290-330 注塑成型模具温度ISO 294 120-150