

正品现货供应PMMA日本旭化成FILB72塑胶原料

产品名称	正品现货供应PMMA日本旭化成FILB72塑胶原料
公司名称	惠州市熙利塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PMMA日本:2 FILB72:2 日本:2
公司地址	惠州市
联系电话	18306228159

产品详情

亲, 塑胶原料壹公斤起卖,由于价格波动频繁,网上标价只是方便客户付款,具体价格请先联系客服,塑胶原料型号齐全,如没有找到你要的型号请联系客服.原料图片只做参考,实物图片请先联系客服.
塑胶原料运费按重计算,实际运费请先咨询客服

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度	ISO 1183	1.19
	熔流率	230 /3.8 kg ISO 1133	2.0
	收缩率	Internal Method	0.20-0.60
	吸水率	饱和, 23 ISO 62	0.30
机械性能	拉伸模量	ISO 527-2/1A/1	3300
	拉伸应力	断裂 ISO 527-2/1A/5	75.0
	拉伸应变	断裂 ISO 527-2/1A/5	6.0
	弯曲模量	ISO 178	3300
	弯曲强度	ISO 178	130
	简支梁缺口冲击强度	ISO 179/1eA	1.4
	简支梁缺口冲击强度	ISO 179/1eU	22
热性能	热变形温度	1.8 MPa, 未退火 ISO 75-2/A	100
	维卡软化温度	ISO 306/B50	109
其它	折射率	ISO 489	1.490
	透射率	总计 ISO 13468-1	92.0

