

# 高吸水性柔软剂

产品名称	高吸水性柔软剂
公司名称	浙江福尔普生新型材料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	品牌:RINGECOLIVE 型号:sf191 产地:浙江
公司地址	嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路18号6层609室（自主申报）（注册地址）
联系电话	0573-87760008 18966343508

## 产品详情

### 高吸水性柔软剂 RINGECOLIVESF191

吸水性柔软剂 RINGECOLIVESF191 是根据专利技术研发而成的新型柔软剂，处理了 RINGECOLIVESF191 助剂的面料产品具有蓬松性、柔软性、清爽性，可直接用冷水化料，任意比例稀释，相比较传统有机硅柔软剂的化料工艺复杂、稳定性差的缺点，RINGECOLIVESF191 助剂化料简单方便易操作，让处理后的面料织物富有丰富的柔软手感和较强的吸水性，适用于化纤及混纺织物的后整理，特别适用于绒类化纤织物，手感的柔软性、蓬松性及清爽性俱佳。

### 产品特点

- (1) RINGECOLIVESF191 为高浓液体，冷水直接稀释
- (2) 赋予化纤织物优异的蓬松、柔软及清爽的手感
- (3) 产品兼具聚酯和有机硅的手感风格，无需复配

(4) 产品稳定性好，不漂油、不粘辊

## 产品性质

化学组成：聚酯、聚醚、有机硅多元嵌段共聚物

外观：黄色半透明液体

离子性：弱阳离子

PH 值： $5.0 \pm 1.0$

含量： $45\% \pm 2.0$

包装储存：120Kg/塑料桶，温度 $<30$  储存期 6 个月

安全性：对皮肤无刺激性，稀释液沾到皮肤、溅到眼睛里立即用清水冲洗干净

## 使用方法

化料：RINGECOLIVESF191 化料使用时充分搅拌均匀

浸渍法：RINGECOLIVESF191 用量 0.2-0.6% (o.w.f)；30 浸渍 10-30 分钟 脱水(带液率约 70%) 烘干 100-130 定型 170-190 。

浸轧法：RINGECOLIVESF191 (20%) 用量 10-30g/l；浸轧(轧余率约 70%) 烘干 100-130 定型 170-190 。