

力泰易清洗型有机浸渗液完全水溶性无残留含浸液浸渗胶微孔密封堵漏

产品名称	力泰易清洗型有机浸渗液完全水溶性无残留含浸液浸渗胶微孔密封堵漏
公司名称	博罗县力泰厌氧胶有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县罗阳镇博罗大道中978号
联系电话	86-07526282696 18933572789

产品详情

第三代有机浸渗剂85C（易清洗型）

产品名称	RESINOL 85C	特点	荧光
颜色	琥珀色至淡蓝色	成分	甲基丙
粘度	10~12mPa.s	固化后承压	60
工作温度	-55 ~200	固化后特性	高分子
固化速度	2分钟（85 ~90 热水）	适用孔径	0.005~
固化后硬度	60肖氏D	特点、用途	完全溶于水，无残 合薄壁压

产品介绍

主要用途：用于填充密封铝、镁、锌、木材、陶瓷、石材等微孔，特别是薄壁压铸件，例如：汽车、摩托车轮毂等。产品性能和日本85C相当，完全溶于水，非常容易清洗，无残留，固化合格率高达98%以上，固化后零部件可长期持续地在200 的条件下工作，还具有耐溶剂、耐酸碱、耐腐蚀的性能。

产品性状：琥珀色至淡蓝色液体（荧光）。

保质期：原包装内保质期3年。

包装规格：20Kg/桶。 危险性，刺激性：对某些特质的人的皮肤有轻度刺激，对眼睛有刺

激，所以接触本品后请用肥皂洗手。本品不属于危险化学品。

使用说明

第三代有机浸渗剂，优良的水溶性，浸渗后的工件无残胶。

对于5mm以内的薄壁工件，合格率优于resinol 90C。

本品属高活性浸渗剂，使用时必须配备制冷机，使胶液在储胶罐中保持5~15℃，下班后将管路中的胶液放出，避免缺氧固化堵塞管路。

主要用于铝、镁合金铸件，如用于铜、铸铁、粉末冶金铸件，在管路上须设300~400目过滤器拦截金属粉末，大量金属粉末可能使胶液稳定性下降。

长时间停机，最好每周两次将胶液在储胶罐和浸渗罐之间转换一次，使底部的胶液接触空气有利于长时间保存。

使用方法：固化剂投入主体胶液中，搅拌30分钟充分溶解后使用。将脱脂干燥后的铸件完全浸泡在装满85℃的不锈钢真空罐内，连续抽真空约30分钟即可，提出吊篮后回收胶液，1、2级清水鼓泡清洗，各上下起吊5次，85℃非常易溶于水，无残留，最后在85~95℃热水中浸泡10分钟即可固化。