

高流动 POM 900P 美国杜邦 浙江台州一级代理

产品名称	高流动 POM 900P 美国杜邦 浙江台州一级代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	18.30/千克
规格参数	密度:1.42 g/cm l 拉伸模量:3300 MPa ISO 拉伸应力:70.0 MPa ISO
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

成立于2012年，伟润高自成立以来，以“重诚信、高品质、低价位、优服务”原则。凭着卓越的实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作，结交生意上的伙伴，成为生活上的朋友 选择伟润塑料就是为贵公司节约成本。在工程塑料价格方面，我们公司是有的优势 公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

价格低于市场，市场行情变动，敬请来函来电联系 供应POM 美国杜邦 100 高粘度，高韧性

供应POM 美国杜邦 100P 高韧性 供应POM 美国杜邦 100T 高韧性

供应POM 美国杜邦 107 高刚性，耐热性好 供应POM 美国杜邦 127UV 高刚性，抗UV

供应POM 美国杜邦 1700P 高流动性 供应POM 美国杜邦 23P 均聚甲醛

供应POM 美国杜邦 500 聚甲醛，抗冲击性强

供应POM 美国杜邦 500P 高刚性，高强度，齿轮

供应POM 美国杜邦 500AF 20%PTFE增强，高耐磨

供应POM 美国杜邦 500AL 添加化学润滑剂 供应POM 美国杜邦 500CL 添加化学润滑剂

供应POM 美国杜邦 500T 高韧性，高刚性 供应POM 美国杜邦 507 耐热级

供应POM 美国杜邦 511P 耐磨性佳 供应POM 美国杜邦 525GR 25%玻纤增强

供应POM 美国杜邦 588P 聚甲醛 供应POM 美国杜邦 900P 高流动性 一.POM的性能

(1) POM是结晶型塑料,密度为1.42g/cm³,它的刚性很好,俗称“赛钢”。

(2) 它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且摩擦系数小,自润滑性好。(3) POM不易吸湿,吸水率为0.22~0.25%,在潮湿的环境中尺寸稳定性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172℃,聚甲醛有均聚甲醛和共聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点)。

二.工艺特点 (1) POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(80℃左右),对产品尺寸的稳定性有好处。(2) POM的加工温度很窄(0~215℃),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体。

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;(4)

(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80~100℃),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指。

(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(6)具高机械强度和刚性 (7)高的疲劳强度 (8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

(9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.