

山东柒邦佰丽安漆产品环氧富锌底漆性能和用途说明书

产品名称	山东柒邦佰丽安漆产品环氧富锌底漆性能和用途说明书
公司名称	山东柒邦环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佰丽安 型号:BLA 产地:济宁
公司地址	济宁高新区洸河街道办事处新元路88号(注册地址)
联系电话	17860150018

产品详情

环氧富锌底漆(双组份)

组成特点 该漆由锌粉、环氧树脂等为一组份(A)以固化剂为另一组份(B)组成双组份重防腐底漆,具有常温干燥,锌粉不易沉淀等特点。

性能和用途 该漆漆膜中锌粉含量较高,具有阴极保护作用,有良好的附着力和优异的耐水、防锈性能。还具有漆膜快干,抗油等特点,能与大部分防锈漆及面漆配套。漆膜厚度控制在20微米左右不影响焊接性能。

该漆可作为造船各部位和桥梁的钢板经抛丸喷砂处理后的保养底漆,钢铁结构表面防腐涂层。

颜色 锌灰色

闪点 约27

基本参数 干燥时间(25 相对湿度65%)

表干0.5小时

实干24小时

完全固化7天

涂装配套及施工:

1、涂装前首先将该漆A、B两种组份按规定比例混合搅拌均匀熟化半小时即可进行涂装施工。

配漆：A组份：B组份=7:1，配制后使用期（25）8小时。

2、该漆用刷涂、滚涂和高压无空气喷涂等方法施工即可。

3、使用量参数：作为保养底漆约80克/m²，干膜厚度20微米。

作为防锈漆约270克/m²，干膜厚度70微米。

4、稀释剂：环氧稀释剂。

5、金属表面处理。

为了对金属物的保护作用，钢铁表面需经抛丸或喷砂方法处理、除去氧化皮、铁锈、油污等，达到瑞典除锈标准Sa2.5级后才能涂装。

6、后道配套涂料 环氧云铁厚浆底漆、环氧沥青系列涂料、氯化橡胶涂料。

7、施工环境低于10 固化反应迟缓。

包装规格 环氧富锌底漆浆（A组份）28公斤，固化剂（B组份）4公斤。

贮存期 一年

如对此产品有疑问，请联系山东柴邦：石经理：17860150018