

柒邦环保科技有限公司产品无机硅酸锌底漆使用说明书

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 柒邦环保科技有限公司产品无机硅酸锌底漆使用说明书 |
| 公司名称 | 山东柒邦环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:佰丽安 型号:BLA 产地:济宁 |
| 公司地址 | 济宁高新区洸河街道办事处新元路88号(注册地址) |
| 联系电话 | 17860150018 |

产品详情

山东柒邦环保科技有限公司是国内一家集科研,生产以及销售等为一体的综合性科技企业,其主要经营的产品有氯化橡胶防腐漆,环氧富锌底漆,有机硅耐高温漆,丙烯酸聚氨酯漆,工程机械及汽车用油漆等,目前已通过ISO9001国际质量体系认证.如有疑问或者是需要

- 科研,公司设有研发中心,长期与山东大学化工学院、山东科技大学涂料研究院、山东建筑研究院等高等科研院校合作。
- 生产,公司年生产能力达1000吨以上,已通过ISO9001国际质量体系认证。
- 营销,公司有多元化的营销团队,线上线下多种推广销售渠道。

组成:本品是由硅酸锌酯、颜料、锌粉等组成的双组份底漆。

产品特性:漆膜干燥快,具有优异的切割和可焊接性以及良好的耐海洋大气性。用于钢材喷砂或抛光处理,流水线作车间底漆,也可用于其他钢铁设备作防锈漆。

项目指标:

在容器中状态 搅拌混合后,无硬块呈均匀状态。

涂膜外观 涂膜外观正常

干燥时间 min 表干 5 实干 1h(25)

适用期 h 5

耐冲击性 kg · cm 25

不挥发份 % 50

包装：

A组份 20kg/桶 B组份 5kg/桶 配比 4:1 【重量比】

备注：

- 1、被涂物表面必须清理干净，最好喷砂或抛光处理；
- 2、底材温度须高于露点3 以上，否则不易施工；
- 3、甲组份开桶后必须充分搅匀，按配比要求将乙组份倒入甲组份中，充分混合搅拌，视涂装方法，用专用稀释剂调整粘度；
- 4、双组份混合后，适用期8h(25)；
- 5、施工方法：刷涂、喷涂、或无气喷涂；
- 6、配套油漆：环氧、氯化橡胶、聚氨酯等类油漆，不能使用醇酸磁漆；
- 7、本产品甲组份保质期6个月，固化剂保质期1-3个月，超过期限如无明显变化仍可使用。固化剂禁止和水、酸、碱等接触，固化剂不能长时间敞口接触空气。

如对此产品有疑问，请联系山东柒邦：石经理：17860150018