

PMMA(台湾奇美)CM-211总代理商

产品名称	PMMA(台湾奇美)CM-211总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	25kg/袋:集团出品
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

1、聚甲基丙烯酸甲酯含有极性侧甲基，具有较明显的吸湿性，

吸水率一般在0.3%-0.4%，成型前必须干燥，干燥条件是80 -85 下干燥4-5h。

2、PMMA在成型加工的温度范围内具有明显的非牛顿流体特性，

熔融粘度随剪切速率增大会明显下降，熔体粘度对温度的变化也很敏感。

因此，对于聚甲基丙烯酸甲酯的成型加工，提高成型压力和温度都可明显降低熔体粘度，取得较好的流动性。

3、PMMA开始流动的温度约160 ，开始分解的温度高于270 ，

具有较宽的加工温度区间。

4、PMMA是无定形聚合物，收缩率及其变化范围都较小，一般约在0.5%-0.8%，有利于成型出尺寸精度较高的塑件。

干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90C、2~4小时。

熔化温度：240~270C。 模具温度：35~70C。 注射速度：中等。

在价格、质量、售后服务等方面具有一定的优势。

在PMMA台湾奇美CM211方面，

在国内享有一定的信誉度。 PMMA台湾奇美CM211

供应 PMMA 台湾奇美 CM-205 耐热级，
耐热型射出级、能耐高温、热变形温度高达100 ° C、
机械性强耐。供应 PMMA 台湾奇美 CM-207 通用级，
具有适当的流.

PMMA(台湾奇美)CM-211总代理商