

山东柒邦科技环氧锌黄底漆为双组份自干型油漆产品说明书

产品名称	山东柒邦科技环氧锌黄底漆为双组份自干型油漆产品说明书
公司名称	山东柒邦环保科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:佰丽安 型号:BLA 产地:济宁
公司地址	济宁高新区洸河街道办事处新元路88号(注册地址)
联系电话	17860150018

产品详情

山东柒邦环保科技有限公司是国内一家集科研,生产以及销售等为一体的综合性科技企业,其主要经营的产品有氯化橡胶防腐漆,环氧富锌底漆,有机硅耐高温漆,丙烯酸聚氨酯漆,工程机械及汽车用油漆等,目前已通过ISO9001国际质量体系认证.如有疑问或者是需要

- 科研,公司设有研发中心,长期与山东大学化工学院、山东科技大学涂料研究院、山东建筑研究院等高等科研院校合作。
- 生产,公司年生产能力达1000吨以上,已通过ISO9001国际质量体系认证。
- 营销,公司有多元化的营销团队,线上线下多种推广销售渠道。

组成:

环氧锌黄底漆为双组份自干型油漆,组份一是由环氧树脂、颜填料、溶剂组成,组分二是固化剂。

性能:

环氧锌黄底漆常温干燥,干后漆膜硬度高,附着力好,具有良好的物理机械性能和防腐性能。

产品说明：

环氧锌黄底漆适合在不锈钢，铝合金，铝板，镀锌板使用，附着力好，漆膜为黄色，镀锌管表面比较光滑，又由于锌是活泼金属，易与普通涂料（如醇酸漆）中的基料发生皂化反应生成锌皂，破坏锌面与涂层的结合力，导致涂膜附着不牢固。因此防护涂层应选择附着力强且具有钝化、缓蚀和屏蔽作用的涂料做底层，选择耐腐、耐候和装饰性好的涂料如脂肪族聚氨酯类、氟碳类做面层。

表面处理及施工：

去除表面灰尘，并用有机溶剂除油污，但要注意经常换抹布，以防止重新沾污；对锈蚀的地方要用钢丝刷或砂纸除锈至St 2级。

由于镀锌管表面有较多微孔，所以SHF-2D环氧锌黄底漆应稍加稀释，一般添加总量为10%~20%的稀释剂，以便使涂料更好的封闭这些微孔。

在处理好的镀锌管表面涂刷第一道SHF-2D环氧锌黄底漆，层间间隔4h表干后涂第二道SHF-2D环氧锌黄底漆；层间间隔24h后涂第一道氟碳面漆，层间间隔30分钟后涂第二道氟碳防腐面漆，涂层干燥七天即可投入使用（四道涂层总厚度 120um）。