

山东柒邦环保环氧富锌底漆产品说明书

产品名称	山东柒邦环保环氧富锌底漆产品说明书
公司名称	山东柒邦环保科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:佰丽安 型号:BLA 产地:济宁
公司地址	济宁高新区洸河街道办事处新元路88号（注册地址）
联系电话	17860150018

产品详情

组成特点：该漆由锌粉、环氧树脂等为一组份（A），以固定化剂等为另一组份（B）配制而成的双组份环氧低锌车间底漆。

性能和用途：该漆漆膜中锌粉含量较低，因而在焊接切割时的有害气体大大减少，锌粉具有阴极保护作用，良好的防锈、耐热、耐油、耐水、耐溶剂性能及优异的附着力，干漆膜厚度在20-25 μm 范围内不影响焊接功能，保养期3-4个月。

该漆可作为造船、桥梁、重型机械等钢材预处理，流水线的车间底漆，保养期3个月以上。

颜色： 锌灰色

闪点： 约27

基本参数： 干燥时间（25 相对湿度65%）

表干0.5小时

实干24小时

完全固化7天

涂装配套及施工:

1、涂装前首先将该漆A搅拌均匀，然后A、B两组份按规定比

混合搅拌均匀熟化半小时即可进行涂装施工。

2、配漆：A组份（漆浆）：B组份固化剂=7:1（重量比），
配制后试用期（25℃）8小时。

3、该漆用刷涂、滚涂和高压无空气喷涂等方法施工即可。

4、理论用量：140g/m²干膜厚度2 μ m。

5、稀释剂：环氧稀释剂。

6、金属表面处理：

为了对金属物的保护作用，金属表面需经抛丸或喷砂处理，除去氧化皮、铁锈及油污达到瑞典除锈标准Sa2.5级后才能涂装。

后道配套涂料 环氧富锌底漆、环氧云铁厚浆底漆、环氧沥青及氯化橡胶涂料。

包装规格 漆浆A组份28公斤，固化剂B组4公斤。

贮存期 一年