

abs15e1,15a1 , 757,765a

产品名称	abs15e1,15a1 , 757,765a
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:台化
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

abs15e1,15a1 , 757,765a , 等等

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
熔体流动速率	220 × 10kgf(98N)	ASTM D-1238(ISO 1133)	20	g/10min
熔体流动速率	200 × 5kgf(49N)	ASTM D-1238(ISO 1133)	1.8	g/10min
比重	23 /23	ASTM D-792(ISO 1183)	1.05	
洛氏硬度	23	ASTM D-785(ISO 2039/2)	R-110	
拉伸强度	23	ASTM D-638(ISO 527)	530(52)	kg/cm2(MPa)
IZOD冲击强度	23	ASTM D-256(ISO R180)	14(137)	kg.cm/cm(J/m)
弯曲强度	23	ASTM D-790(ISO 178)	870(86)	kg/cm2(MPa)
弯曲模数	23	ASTM D-790(ISO 178)	28000(2750)	kg/cm2(MPa)
维卡软化点	1Kg load	ASTM D-1525(ISO 306)	103	
燃烧性	FILE NO E162823	UL 94	1/16"HB All Color	
热变形温度	Unannealed 18.6kg/cm2(1/2"厚)	ASTM D-648(ISO 75/A)	88	
热变形温度	Annealed (8 × 8hr)	ASTM D-648(ISO 75/A)	100	

75/A)