

PC/ABS韩国LG GN-5008HF性价

产品名称	PC/ABS韩国LG GN-5008HF性价
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PC/ABS韩国LG 型号:韩国LG GN-5008 应用:电气/电子应用领域
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PC/ABS 韩国LG GN5008HF 抗撞击性 无卤 阻燃 高流动性 电气应用产品

供货地区

北美洲拉丁美洲欧洲亚太地区

特性

抗撞击性，高流动性高无卤阻燃性

用途

电气/电子应用领域

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

比重

1.18

g/cm³

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (250 ° C/2.16 kg)

18

g/10 min

ASTM D1238

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

0.40 到 0.60

%

ASTM D955硬度

额定值

洛氏硬度 (R 级)

113

ASTM D785

机械性能

额定值

抗张强度 3 (屈服, 3.20 mm)

58.8

MPa

ASTM D638

伸长率 3 (断裂, 3.20 mm)

50

ASTM D638

弯曲模量 4 (3.20 mm)

2450

ASTM D790

弯曲强度 4 (屈服, 3.20 mm)

84.3

ASTM D790冲击性能

额定值

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)

340

J/m

ASTM D256

热性能

额定值

载荷下热变形温度 5 (0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm)

88.0

° C

ASTM D648

RTI Elec

60.0

UL 746

RTI Imp

UL 746

RTI

UL 746

可燃性

额定值

测试方法

UL 阻燃等级

UL 94

2.50 mm

V-0

3.00 mm

注射

额定值

干燥温度

75.0 到 85.0

干燥时间

3.0 到 5.0

hr

建议的水分含量

< 0.020

料筒后部温度

220 到 240

料筒中部温度

235 到 255

料筒前部温度

250 到 265

射嘴温度

加工（熔体）温度

235 到 265

模具温度

50.0 到 80.0

背压

0.0196 到 0.0588

螺杆转速

40 到 70

rpm