

导静电防腐蚀涂料施工说明

产品名称	导静电防腐蚀涂料施工说明
公司名称	山东柒邦环保科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:佰丽安 型号:BLA 产地:济宁
公司地址	济宁高新区洸河街道办事处新元路88号(注册地址)
联系电话	17860150018

产品详情

表面处理:

EP—91导静电防腐蚀涂料要求表面喷砂处理，除锈等级应达到GB/T8923规定的Sa2级。经处理的表面应在24h内涂上底漆。

施工环境:

施工时涂料中严禁混入水、砂石、棉纱等异物；如遇风沙、雨、雪和大雾天气要停止施工，以确保涂层质量。

涂料配制:

使用前应先将A、B两组份分别充分搅匀，按表1中比例配兑，然后搅拌均匀即可施工。有条件时，建议先做小样进行配比试验。

施工方式:

EP—91导静电防腐蚀涂料，可采用普通喷涂、高压无气喷涂、刷涂等工艺。涂料施工适用

期一般不大于4h，气温高时，施工适用期会相应缩短，应现用现配。

前一道涂层达到表干即可涂敷下一道。施工完毕应及时用溶剂清洗喷枪、输料管、油漆刷等，以免残留涂料固化影响下次使用。

稀释剂:

涂料粘度过大时，可用我公司生产的专用稀释剂稀释，用量不宜超过涂料量的5%。

涂层结构:

EP—91导静电防腐涂料推荐用一底、三面涂层结构，涂料用量0.8—1.0kg/m²，涂层干膜总厚度200—220 μm。特殊加重部位可增加一道面漆。

养护时间:

10 以下养护7-10天，10-30 养护5-7天，30 以上养护3-5天。

如有疑问或者是需要,欢迎致电联系掌柜:17860150018

施工保护:

施工时工人应穿工作服，尽量避免皮肤接触涂料。一旦皮肤沾有漆料，可用肥皂水洗净，严重时可用棉纱蘸酒精、汽油擦拭，请勿用稀释剂洗手。

其它说明 包装 本品A组份采用20kg铁桶包装。

存放 存放温度不高于40 为宜，存放应远离火源，避免雨淋和强日光长时间照射。贮存期内如发现桶内有沉淀搅匀后不影响使用。

企业标准号 Q/GJY018-1995

经石油罐导静电涂料检测规范国家标准管理组再次检测，该涂料全部理化指标符合2号喷气燃料国家标准（GB1788）的规格要求。

产品一经售出，我公司可根据情况提供现场技术服务，如产品在保质期内出现问题，可以调换、退货。

山东柒邦环保科技有限公司是国内一家集科研,生产以及销售等为一体的综合性科技企业,其主要经营的产品有氯化橡胶防腐漆,环氧富锌底漆,有机硅耐高温漆,丙烯酸聚氨酯漆,工程机械及汽车用油漆等,目前已通过ISO9001国际质量体系认证.咨询电话17860150018

- 科研，公司设有科研中心，长期与山东大学化工学院、山东科技大学涂料研究院、山东建筑研究院等高等科研院校合作。
- 生产，公司年生产能力达1000吨以上，已通过ISO9001国际质量体系认证。
- 营销，公司有多元化的营销团队，线上线下多种推广销售渠道

如有疑问或者是需要,欢迎致电联系掌柜:17860150018