

# PC/ABS德国拜耳FR3005HF价格 图片

产品名称	PC/ABS德国拜耳FR3005HF价格 图片
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	价格:电议 型号:德国拜耳FR3005HF 特性:阻燃V0 高流动 耐热
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

PC/ABS德国拜耳FR3005HF无卤阻燃V0 高流动 耐热详情

丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯

产品说明:

Bayblend FR3005 HF是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯+聚碳酸酯(ABS+PC)产品。  
它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

Flame Retardant

无卤素

总体

材料状态

供货地区

添加剂

性能特点

RoHS 合规性

已商用：当前有效

北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太

阻燃

Chlorine Free良好的流动性无镉无溴

RoHS 合规

形式		颗粒料
加工方法		注射成型
物理性能	额定值	单位制
密度	1180	kg/m <sup>3</sup>
熔体体积流动速率 (240 ° C/5.0 kg)	40.0	cm <sup>3</sup> /10min
收缩率		
流动	0.50 到 0.70	%
横向流动		
吸水率		
饱和	0.50	
平衡	0.20	
机械性能		额定值
拉伸模量		2700
拉伸应力		
屈服		60.0
断裂		45.0
拉伸应变		3.5
冲击性能		额定值
悬臂梁缺口冲击强度		
-30 ° C		8.0
23 ° C		13
无缺口伊佐德冲击强度 (23 ° C)		无断裂
热性能		额定值
热变形温度		
0.45 MPa		90.0

1.8 MPa 维卡软化温度	81.0
--	96.0
50 ° C/h, B (50N)	94.0
线形膨胀系数	
流动	0.000076
横向 电气性能 表面电阻率	0.000080 额定值 1.0E+16
体积电阻率	1.0E+14
耐电强度	35
相对电容率	
100 Hz 1 MHz 耗散因数	3.20 3.10 0.0050
漏电起痕指数	350
可燃性 UL 阻燃等级	额定值

1.50 mm  
1.80 mm  
3.00 mm  
充模分析  
Melt Viscosity 4 (260 ° C)

V-0  
5VB  
5VA  
额定值  
105