

皮革脂肪醛鞣剂 MORGAN

产品名称	皮革脂肪醛鞣剂 MORGAN
公司名称	海宁市财丰物资有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:MORGAN 产品规格:120KG 主要用途:制革
公司地址	海宁市盐官镇桃园村杨家浜51号
联系电话	86 0573 87668743

产品详情

品牌	MORGAN	产品规格	120KG
主要用途	制革		
moge-90			

物化指标

特性：脂肪醛外观：浅黄至黄棕色液体pH值（10%水溶液）：6.5~7.0稳定性：极佳

性能与用途

moge 90

特别适合于制作软度要求高的产品，如猪皮绒面革、绵羊服装革，猪皮正面服装革等品种。 moge-90
用做铬鞣前的预鞣或与铬一起使用可获得紧实而平细的粒面，使铬均匀分布，减少铬用量。 moge-90
中和前与含铬鞣剂配合使用，可获得紧实、平细的粒面和丰满的革身。 moge-90
中和后使用，皮革可获得优异的柔软性和泡感。 moge-90
染色前处理的革坯上染性好，能明显增加颜色的均匀度和鲜艳度。 moge-90
具有众多的活性基团，使其与皮纤维具有特别的亲和力。 moge-90
有利于促进各类鞣剂、油脂、染料的渗透、吸收和平均分布。

应用

预鞣：浸酸pH值控制在2.3左右，去酸pH值控制在2.8左右，moge-90
1.0~1.5%，转30分钟，若需要可进行预加脂，按常规铬鞣。
复鞣：可用于铬复鞣前、后或提碱后，取得不同效果，建议用量2.0~4.0%。
中和：用于中和pH值稳定后加入，建议用量0.8~2.0%。
植物/合成鞣时：建议2.0%~4.0%用量，转30分钟，按常规植物/合成鞣。

储运

本品应贮存在阴凉通风处，密闭贮存。禁止倒置，防曝晒，防冻。
因本品之特性，有少量悬浮物，不影响其使用效果。
符合运输、贮存条件时，本品自生产之日起有效贮存期为一年（常温），非危险化学品。