

水性环氧沥青防水涂料层施工用量

产品名称	水性环氧沥青防水涂料层施工用量
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	固含量:50% 延伸率:800% 拉伸强度:0.5Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

一、产品简介：虹盾牌：水性环氧沥青防水涂料层施工用量，专业从事于桥梁防水的生产研发，本公司材料价格实惠，出货速度快，是一种高分子复合材料，采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、SBS热塑性橡胶为辅助原料，在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。

二、产品特性：1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。
2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。
3、防水层与基层、水性环氧沥青防水涂料厂家，防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。

三、技术指标：
主要技术指标（依据JT/T535-2004和JC/T975-2005《路桥用水性沥青基防水涂料》标准要求）

序号	项目	类型	1	外观
----	----	----	---	----

搅拌后为黑色或棕褐色均质液体，搅拌棒上不粘附任何明显颗粒。 2 固体含量，% 43；
3 表干时间，h 4； 4 实干时间，h 12； 5 耐热度， 140 ± 2 160 ± 2 ；
无流淌、滑动、滴落； 6 不透水性，0.3Mpa，30min 不透水； 7 抗冻性，-20
20次不开裂； 8 柔韧性， -15 ± 2 -20 ± 2 无裂纹； 9 延伸性，mm 无处理 5.5 6.0处理后
3.5 4.5； 10 高温抗剪（60 ），mpa 0.16； 11 粘结性，Mpa 0.4； 12
耐腐蚀性耐碱（20 ）Ca（OH）₂中浸泡15d无异常；耐盐水（20 ）3%盐水中浸泡15d无异常。

四、适用范围：

适用于高速公路桥梁、水性环氧沥青防水层多少钱一平方，城市立交桥及桥涵等防水工程。

五、施工、运输和贮存：1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。

2、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安

装牢固，不得有任何松动现象。 3、基层应干净、干燥、无积水。 4、基层处理：基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。 5、防水层施工步骤：（以三涂为例）1)涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。2)大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷遍涂料。3)遍涂料实干后即可涂第二遍料。 4)第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。

6、涂料用量：0.5-0.8kg / m²，涂膜厚度一般0.5~0.77mm。

7、施工温度在0~35摄氏度为宜，雨天、冰冻期不宜施工。

8、包装产品用带盖铁桶包装，每桶重量为200kg。桶上贴有产品合格证。

9、运输：该产品无**不易燃，可按一般运输方式运输。 10、贮存：产品贮存期为6个月，水性环氧沥青防水涂料厂家，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。