

广东环氧沥青道桥防水涂料销售商

产品名称	广东环氧沥青道桥防水涂料销售商
公司名称	惠州市森德宝建材有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	森德宝:fstl SDB-6:50KG/桶 广东:惠州
公司地址	惠州市惠城区马安镇马安管理区井头布子
联系电话	18512322562

产品详情

惠州市森德宝建材有限公司是一家专业从事新型建筑材料有限公司，是一家集研发、生产、销售为一体的科技综合性建材公司，公司自创立以来一直专注于PB-1聚合物改性沥青防水涂料,PB-2聚合物改性沥青防水涂料,FYT-1路桥专用防水涂料，FYT-2聚合物桥面防水涂料，HUT-1反应型桥面防水，HUG-13桥面防水剂，911聚氨酯防水，BMP-3路桥防水，沥青玛蹄脂，橡胶沥青非固化防水涂料，环氧基硅烷改进型浸渍液，M1500水性渗透型无机防水剂，ADS-100二阶反应型防水粘结材料桥梁材料，JRK三防一体防护防腐涂料，单组份水性聚氨酯防水，混凝土纳米防水剂

环氧沥青道桥防水涂料是由环氧树脂,沥青质交联剂,增韧剂,固化剂及其他助剂组成的热固性共混物。体系中所发生交联反应后生成交联的网状结构,使其涂膜具有较佳的耐热性,粘结力,抗拉强度,抗压强度和较好的耐化学腐蚀性能。经实验,能耐硫酸10%,盐酸10%,氢氧化钠10%,盐水溶液的腐蚀。

一, 环氧沥青道桥防水涂料的主要特点：

环氧沥青道桥防水涂料形成的涂膜具有：

1,互穿网状防水防腐结构层：由于该涂膜具有互穿网状结构。具有吸水率低,耐水性好,耐微生物侵蚀力强,抗渗透能力强。

2,防腐综合性能优良,由于采用了高防腐性能的环氧树脂与优异互穿能力强的辅助材料。使涂层的物理性能,电绝缘性能,耐磨性能,耐酸性能,耐碱性能,耐盐性能,耐电流性能,耐热,耐高温性能更佳。

3,一次成膜厚；由于溶剂量低,固含量高,所以一次成膜厚,施工道数少。

二, 环氧沥青道桥防水涂料的使用范围: 适用于铁路桥涵永久性或水下钢结构, 化工厂, 污水处理池, 化粪池, 炼油池及埋地管道和钢质铁质贮罐, 埋设水泥结构, 煤气柜内壁, 汽车底盘, 煤矿矿井支架, 海洋码头设施, 供热管道, 供水管道, 供气管道, 石油管道, 散热器内壁等。

三, 环氧沥青道桥防水涂料的施工参考:

本产品分两种型号:

1, 只需将材料涂刷于工件或基面上, 送入加温箱 (300) 30分钟以上, 即可固化。

2, 双组份常温固化型

配制方法: 将涂料在搅拌的状态下按涂料: 固化剂=10:1 (重量比) 加入专用固化剂, 搅拌均匀, 配制好后10-15分钟即可使用。

表面处理要求: 钢铁结构表面涂刷时要达到无油, 无锈, 无异物, 干燥清洁。

施工注意点: 1, 钢铁表面的焊缝须达到表面无棱角, 光滑, 无焊瘤, 无毛刺, 避免缠玻璃丝布时出现真空。2, 进行厚涂施工时, 以不流淌为宜, 配制时一般不必加入稀释剂, 但若环境温度过低, 粘度较大时, 可添加稀释剂1%-5%, 同时适当增加固化剂。3, 施工时, 注意天气和温度的变化, 雨天, 雾天, 下雨天或相对湿度大于80%时, 不宜施工。4, 玻璃丝布的规格最好使用0.1mm或0.12mm, 经纬度采用, 12x10根/cm²或12x12根/cm²的无碱或中碱布, 受潮的玻纤布烘干后才可使用。5, 补口方法: 补口防水防腐层与管体防水防腐层搭接不少于100mm。6, 补伤口方法, 先去掉已伤的防水防腐层, 如果未露基底, 则只需补中涂层。7, 外观检查, 对涂装的管道须逐根检查, 并做到涂层平整, 无皱折和鼓气。

如果用于化粪池, 污水池, 炼油池, 防腐时, 要求基层平整, 无油污, 无杂物, 相对干燥, 不起砂, 无裂缝, 将防腐漆按防腐等级所需用量, 分2-3次均匀的涂刷完毕即可。

用量: 理论涂布消耗量, 每平方米一般用涂料约为: 轻型级0.5kg/m², 普通级0.8kg/m², 中等级1kg/m², 加强级1.2kg/m², 特加强级1.4kg/m²。

四, 环氧沥青道桥防水涂料的贮藏运输:

1, 应防止雨淋, 日光曝晒。

2, 存放在阴凉通风处, 应隔绝火源, 远离热源的库房内。

五, 环氧沥青道桥防水涂料的安全防护:

施工场地应通风良好, 施工人员应戴好眼镜, 手套, 口罩等, 避免皮肤接触, 或吸入漆雾, 施工现场严禁烟火。