

台湾长春电木粉T373J 物性表

产品名称	台湾长春电木粉T373J 物性表
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	长春电木粉:长春电木粉 T373J:T373J 台湾省:台湾省
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

LONGLITE PMC T 373J 物性表

基本信息特性

快速固化

良好的成型性能

良好的电气性能

用途

电气/电子应用领域

电器用具

外观

黑色

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.42g/cm³ASTM D792收缩率 - 流动1.2%ASTM D955吸水率 (24 hr)0.30%ASTM D570机械性能额定值单位制测试方法抗张强度56.0MPaASTM D638弯曲强度95.0MPaASTM D790压缩强度220MPaASTM D695冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度34.3J/mASTM D256悬壁梁缺口冲击强度29J/mASTM D256热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)170 ° C ASTM D648RTI Elec150 ° CUL 746RTI Imp150 ° CUL 746RTI150 ° CUL 746电气性能额定值单位制测试方法体积电阻率1.0E+12ohms · cmASTM D257介电强度11kV/mmASTM D149耐电弧性PLC 6ASTM D495相比耐漏电起痕指数(CTI)PLC 4UL 746Insulation ResistanceASTM D257 -- 11.0E+10ohmsASTM D257 -- 21.0E+8ohmsASTM D257可燃性额定值单位制测试方法UL 阻燃等级 (2.00 mm)V-0UL 94