

回收PPA收购尼龙杜邦水口料

产品名称	回收PPA收购尼龙杜邦水口料
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

(01)PPA 美国阿莫科AF-6133V0 玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境 , (02)PPA 美国阿莫科AF-4122NL 22%玻纤增强、高光学反射能力90%以上 , (03)PPA 美国阿莫科AF-1130V0 33%玻纤强化、耐高温300 、良好韧性、阻燃UL94V0 , (04)PPA 美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB , (05)PPA 美国阿莫科AF-4133V0 33%玻纤强化、热变形温300 、良好加工性能、阻燃UL94V0 , (06)PPA 美国阿莫科AF-6133V0 玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境 , (07)PPA 美国阿莫科A-1006 良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、水龙头等 , (08)PPA 美国阿莫科AS-1566HS 65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色 , (09)PPA 美国阿莫科AF-1145V0 45%玻纤增强、适合SMT回流焊接、可着色 , (10)PPA 美国阿莫科AS-11450HS 45%玻纤增强、低磨损高润滑性能、机械性能好、阻燃UL94HB。

酆城PPA深圳杜邦RSHTN59G55LWSF BK045P

加入PPA后可以：1.降低表观粘度2.减少熔PPA体破裂3.口模积料4.减少熔体压力5.改善表面质量6.提高单位产出薄膜中的应用：加入PPA后可以：1.熔体破裂2.提高产量3.口模积料4.减少凝胶5.加快颜色切换PPA使用指导编辑1. 母粒制备1.1 将双螺杆挤出机洗净。1.2 将同牌号LLDPE粒子（95%）和PPA粉末（5%）搅拌均匀后，加入双螺杆挤出机，挤出造粒，制得PPA含量为5%的PPA母粒。此步的关键是使PPA粒子在LLDPE基体中形成良好的分散。2. 吹膜评价2.1 将吹膜机洗净。2.2用同牌号的LLDPE进行吹膜。待机器稳定后，逐步加快螺杆转速，直至出现瑕疵，如口模积料和/或鲨鱼皮等。录下此时的工艺参数，如螺杆

转速 (S0)、扭矩、口模压力、挤出机的电流和功率等。2.3 不改变此时的螺杆转速 (S0)，加入PPA母粒进行实验。建议先使用较大的添加量，如1000ppm，这样可以较快的达到PPA的涂覆平衡，观察到效果。以1000ppm为例，则需要98%的LLDPE和2%的PPA母粒（浓度5%）。将二者搅拌均匀后，加入吹膜机进行吹膜。经过一段时间后，PPA涂覆平衡，可以观察到效果，如口模积料和/或鲨鱼皮的减少或消失，记录此时的工艺参数，并与2.2中的参数对比。2.4 可以维持螺杆转速 (S0)，逐步减少PPA的添加量。如从1000ppm 750ppm 500ppm.....这样可以确定PPA起效的最添加量。