

可乐丽上海总代直发聚乙烯醇PVA205 低粘，低分子量

产品名称	可乐丽上海总代直发聚乙烯醇PVA205 低粘，低分子量
公司名称	上海影佳实业发展有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	粘度:5--6MPA.S 灰分:0.2%-0.5% 挥发分:2%-5%
公司地址	上海市松江区影佳路55号
联系电话	02157770128 17317720738

产品详情

日本可乐丽PVA

聚乙烯醇POLYVINYL ALCOHOL

特点 规格 用途

日本株式会社 可乐丽

KURARAY CO.,LTD.

日本可乐丽聚乙烯醇PVA205

总部：

中国办事处:上海影佳实业发展有限公司，

地址：上海市松江区影佳路55号同润魅影商苑305室.

可乐丽PVA205的溶解方法：

1、溶解装置：

a.作为溶解槽的材质一般不采用不锈钢等。

b.搅拌机的速度在100-200r.p.m为合适。如果搅拌不强，PVA粒子就沉降并在溶解槽地部易于形成块状物，所以要注意。如果搅拌过强，就易于起泡。

c.作为热源，在溶解液中直接用吹入蒸汽的方法是有效的。

2、溶解方法：

将PVA投入在水里，直接吹进蒸汽，边搅拌边溶解。一般来讲，将水温低于室温以下的水倒在溶解槽中，边搅拌边慢慢投入PVA。等充分分散于水中后，边搅拌边使液温升温到95 ° C。带升温后30-60分钟后，会完全溶解。

但是部分醇解度PVA因在溶解时易于产生团状物，故请注意如下：

a.加料时的水温要保持低于25 ° C。

b.PVA的加料量尽量做的慢一点。

c.加料后，以按照原样的温度充分搅拌10--15分钟后开始升温。在升温过程中也继续搅拌。

3、溶液的储存：

可乐丽PVA水溶液即使长期储存液没有化学性变化，但随着水质的变化而有可能发霉。另外粘度随时间的延长有可能上升。

a.对于发霉的对策：将有机氮系，有机碘系，阳离子界面活性系等防霉剂对PVA添加0.01--0.05%。

b.对于增粘的对策：就完全醇解PVA的高浓度水溶液等易于增粘的，推荐边保温在50-70 ° C保管。

可乐丽PVA205保管、使用上的注意：

a.可乐丽PVA要避开高温多湿的场地。

b.因为掉出的粉容易滑倒而引起滑倒事故，所以请放在一起回收。

贮存、包装：

20公斤/袋，纸塑复合袋包装，或可按需要包装。

储存在干燥、通风良好的室内，室温5-30 ° C、保质期：5年。

日本株式会社 可乐丽

KURARAY CO.,LTD.