

宝理M90-44常用POM原料上海总代理

产品名称	宝理M90-44常用POM原料上海总代理
公司名称	上海霆尔塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:M90-44 产地:日本
公司地址	青浦区练塘镇章练塘路588弄
联系电话	021-51098785 15800390067

产品详情

低价供应POM M90-44日本宝理品牌，长期现货，价格优惠，货源稳定

POM M90-44

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.41

g/cm

ISO 1183

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

0.50

%

ISO 62

机械性能

额定值

拉伸应力

62.0

MPa

ISO 527-2

拉伸应变 (断裂)

35

ISO 527-2

弯曲模量

2500

ISO 178

弯曲强度

87.0

ISO 178

摩擦系数

JIS K7218

vs. Unknown - Dynamic 3

0.37

与钢 - 动态 4

0.40

与钢 - 动态 5

0.46

Wear Factor

JIS K7218

0.49 MPa, 0.30 m/sec 6

< 1.0

10^{-8} mm/N · m

0.98 MPa, 0.30 m/sec 6

0.98 MPa, 0.30 m/sec 7

30

0.49 MPa, 0.30 m/sec 7

65

0.060 MPa, 0.15 m/sec 8

3500

0.060 MPa, 0.15 m/sec 9

6500

冲击性能

额定值

简支梁缺口冲击强度

6.0

kJ/m

ISO 179/1eA

热性能

额定值

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

95.0

° C

ISO 75-2/A

线形膨胀系数

流动 : 23 到 55 ° C

0.00012

cm/cm/ ° C

横向 : 23 到 55 ° C

电气性能

额定值

表面电阻率

1.0E+16

ohm

IEC 60093

体积电阻率

1.0E+14

ohm · cm

IEC 60093

耐电强度 (3.00 mm)

19

kV/mm

IEC 60243-1可燃性

额定值

UL 阻燃等级

HB

UL 94

上海霍尔是一家有着全新体制和管理理念，有多年塑料、化纤贸易经验的现代企业，公司和台湾奇美、韩国LG、韩国工程、韩国晓星、日本出光、日本宝理、美国杜邦、德国巴斯夫，沙特基础（GE），日本东

丽，日本宇部，日本可乐丽，三菱，泰科纳/赫斯特等.....注重“重诚信、高品质、低价位、优服务”。凭着卓越的实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。
主营: 工程塑料PA66 PC POM PC/ABS PBT PA6 ABS是等塑胶原料。

供应POM 美国杜邦 100 高粘度，高韧性 供应POM 美国杜邦 100P 高韧性 供应POM 美国杜邦 100T 高韧性 供应POM 美国杜邦 107 高刚性，耐热性好 供应POM 美国杜邦 127UV 高刚性，抗UV 供应POM 美国杜邦 1700P 高流动性 供应POM 美国杜邦 23P 均聚甲醛 供应POM 美国杜邦 500 聚甲醛，抗冲击性强 供应POM 美国杜邦 500P 高刚性，高强度，齿轮 供应POM 美国杜邦 500AF 20%PTFE增强，高耐磨 供应POM 美国杜邦 500AL 添加化学润滑剂 供应POM 美国杜邦 500CL 添加化学润滑剂 供应POM 美国杜邦 500T 高韧性，高刚性 供应POM 美国杜邦 507 耐热级 供应POM 美国杜邦 511P 耐磨性佳 供应POM 美国杜邦 525GR 25%玻纤增强

欢迎光临公司产品发布网站，我公司长期经营POM、PBT、PC、PC+ABS、LCP、PPS、TPU、EVA、德国拜耳、美国首诺、美国陶氏、荷兰DSM、日本东丽、美国杜邦、美国泰科纳、赫斯特、日本宝理、德国巴斯夫等材料，另有各种进口尼龙材料，阻燃尼龙、加纤尼龙、高温尼龙等优质材料，首先感谢云贸通网站为我公司提供这么好的平台，如果贵公司需要采购这些材料请来电洽谈：

我公司在重庆、四川、青岛、厦门有广大的客户源，以合理的价格及优良的品质，赢得广大客户的信赖。选择霍尔，就是为您节约资本，用我们的材料做出更好的产品！“以信为本、以诚做事、以德做人”是我们霍尔的行为准则，我们将客户的满意为我们的目标，维护你我共同利益是我们的责任，与客户建立互惠、互利、互信的合作基础，创造双赢局面，愿与各界人士真诚合作、共同发展、携手共创辉煌明天