工程/工业配件ABS韩国LGHI-100

产品名称	工程/工业配件ABS韩国LGHI-100
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国:HI-100
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

??ABS??????????????????????????????ABS????????????ABS??ABS?????ABS????????????????????????????????

ABSHI100物性

产品描述制造商LG化学企业有限公司材料标示>ABS<颜色本色UL档案号E67171用途安全设备、工程/工业配件、水管/管道/饮用水材料特性耐冲击材料形状颗粒状加工方式注射成型物理性能条件测试标准数据单位比重ASTM D7921.02g/cm收缩率MD 3.20 mmASTM D9950.40%收缩率TD 3.20 mmASTM D9950.70%熔融流动指数220 ° C / 10KgASTM D123811g/10min硬度条件测试标准数据单位洛氏硬度ASTM D78592R机械性能条件测试标准数据单位拉伸强度屈服，23 ° CASTM D63837MPa断裂伸长率23 ° CASTM D63810%断裂伸长率屈服，23 ° CASTM D6385%拉伸模量23 ° CASTM D6381560MPa弯曲强度23 ° CASTM D79057MPa弯曲模量23 ° CASTM D7901850MPa悬臂梁缺口冲击强度23 ° CASTM D256480J/m悬臂梁缺口冲击强度-30 ° CASTM D256245J/m热性能条件测试标准数据单位热变形温度1.80MPa 未退火ASTM D64884 ° C维卡软化温度50N,50°C/hASTM 152590 ° C阻燃性条件测试标准数据单位防火等级全色UL-94HB1.50mm防火等级全色UL-94HB3.00mm注射成型条件建议值单位干燥温度60-80 ° C干燥时间2.0-3.0Hr建议水份含量<=0.20%料筒后部温度180-220 ° C料筒中部温度190-230 ° C料筒前部温度210-240 ° C喷嘴温度200-240 ° C模具温度40-80 ° C