

环氧玻璃鳞片面涂厂家

产品名称	环氧玻璃鳞片面涂厂家
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

玻璃鳞片胶泥，是指将具有一定片径和厚度的玻璃鳞片分别与各种耐腐蚀树脂、辅料等混合，经专用机械配制而成的胶泥。

玻璃鳞片胶泥产品介绍

防腐蚀原理和结构：防腐蚀原理--玻璃鳞片的迷宫效应。这种屏蔽效果在苛刻的使用条件下降低了气泡的生成。由于玻璃鳞片为层状配置，再加上鳞片、配合剂屏障的效果，因此能起到因膨胀系数和面方向的硬化收缩率的降低而提高附着性，防止断裂、剥离的作用，这些重要的效果均通过和树脂性质的密切融合而产生的。性能特点：1、具有独特的抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低；2、良好的耐水、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质性能；3、硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补；4、高韧性，良好的力学性能，适应温度骤变；5、100交联固化，表面硬度高，有良好的耐磨蚀性；6、建议长期使用温度：湿态140，干态170-190。

施工工艺

1表面处理

喷砂除锈

(1) 表面处理

干法喷砂或喷丸用于表面处理；1需防腐蚀处理的表面焊缝上的焊瘤、焊渣、飞溅物均应打磨掉2结构转角、表面显凹凸不平及焊缝打磨平整，表面小或不突出可无需打磨，施工条件无要求。

(2) 喷砂（丸）除锈

3喷砂（丸）所达到的质量要求完全除去金属上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物，并清除粉尘。4喷砂（丸）采用空气干燥洁净，无油污5喷砂丸的颗粒采用石英砂，应无污染

2涂刷底涂

取预配好的适量底漆，在加入适当比例的配套固化剂按100:2的比例搅拌均匀后使用，用毛刷或辊刷涂1-2道,两道涂料涂刷方向相互垂直，凝固6小时左右经过验收可以施工下一道工序。

3抹刷胶泥

(1) 取适量鳞片胶泥预混料，加入适当比例固化剂，搅拌均匀，搅拌好的鳞片胶泥应控制在30分钟之内用完，(2) 用抹刀单向均匀的将施工涂料好底涂的基础上，厚度不低于2mm 或3mm (3) 通常情况下，施工2道即可(4) 在施工过程，施工面保持洁净，如有凸起物或施工滴料应打磨平整，目视平整即可，(5) 2次涂抹的端部界面避免对接，必须采取搭接方式，应重新涂抹和鳞片胶泥施工料，凝固6小时左右经过验收可以施工下一道工序。

3涂刷面涂

(1) 应在完成底漆涂刷，涂刷面漆。(2) 取预配好的适量面漆料，并加入规定量固化剂，搅拌均匀面漆涂刷1-2道，涂刷方向相互垂直