

# 现货供应 PA66美国杜邦70G13HS1-L塑胶原料

产品名称	现货供应 PA66美国杜邦70G13HS1-L塑胶原料
公司名称	惠州市熙利塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	美国杜邦:3 美国杜邦:3 美国:3
公司地址	惠州市
联系电话	18306228159

## 产品详情

颜色分类: 标准料

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
吸水率	饱和(23 )	ASTM D-570	7.1	%
比重		ASTM D-792	1.22	
断裂伸长率	23 ,DAM	ASTM D-638	2	%
拉伸强度	23 ,DAM	ASTM D-638	103.4	MPa
拉伸强度	23 ,50%RH	ASTM D-638	82.7	MPa
埃佐冲击强度	23 ,50%RH	ASTM D-256	53	J/m
挠曲强度	23 ,DAM	ASTM D-790	165	MPa
挠曲模量	23 ,DAM	ASTM D-790	4826	MPa
洛氏硬度R	DAM	ASTM D-785	R122	
挤剪强度	23 ,DAM	ASTM D-732	76	MPa
洛氏硬度M	DAM	ASTM D-785	M95	
断裂伸长率	23 ,50%RH	ASTM D-638	8	%
埃佐冲击强度	23 ,DAM	ASTM D-256	48	J/m
挠曲模量	23 ,50%RH	ASTM D-790	2758	MPa
洛氏硬度M	50%RH	ASTM D-785	M84	
泰伯磨耗量	50%RH		12	cycles
洛氏硬度R	50%RH	ASTM D-785	R113	
线性热膨胀系数		ASTM D-696	2.710-5	m/m/
热畸变温度	1.8MPa	ASTM D-648	243	
熔点	50%RH	ASTM D-789	255	

熔点

DAM

ASTM D-789

255