

POM/500AL/POM/500AL杜邦（东莞）代理

产品名称	POM/500AL/POM/500AL杜邦（东莞）代理
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:500AL
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

POM 500A热性能额定值单位制测试方法热变形温度 0.45 MPa, 未退火164 ° CISO 75-2/B 1.8 MPa, 未退火97.0 ° CISO 75-2/A熔融温度 1178 ° CISO 11357-3线形热膨胀系数ISO 11359-2 流动1.2E-4cm/cm/ ° CISO 11359-2 横向1.2E-4cm/cm/ ° CISO 11359-2POM 500A可燃性额定值测试方法可燃性等级IEC 60695-11-10, -20 0.800 mmHBIEC 60695-11-10, -20 1.50 mmHBIEC 60695-11-10, -20POM 500A黄卡编号

E41938-257636

添加剂

润滑剂

脱模

特性

润滑

机构评级

UL 未评级

形式

粒子

加工方法

注射成型

多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

部件标识代码 (ISO 11469)

>POM-S

树脂ID (ISO 1043)

POM-S

POM 500A物理性能额定值单位制测试方法密度1.39g/cmISO 1183熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)14g/10 minISO 1133溶化体积流率（MVR）(190 ° C/2.16 kg)12.0cm/10minISO 1133收缩率ISO 294-4 垂直流动方向1.7%ISO 294-4 流动方向1.8%ISO 294-4POM 500A机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量3000MPaISO 527-2拉伸应力(屈服)65.0MPaISO 527-2拉伸应变(屈服)11%ISO 527-2标称拉伸断裂应变23%ISO 527-2拉伸蠕变模量ISO 899-1 1 hr2400MPaISO 899-1 1000 hr1600MPaISO 899-1弯曲模量2800MPaISO 178