

# 耐高温阻燃PPS美国泰科纳0300

产品名称	耐高温阻燃PPS美国泰科纳0300
公司名称	东莞市盛记工程塑胶原料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	泰科纳:见物性表 0300:见物性表 美国:见物性表
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场3期A栋
联系电话	18825866906

## 产品详情

编号:PPS 厂家(产地): 美国泰科纳 牌号: 0300 销售方式: 品牌经销 PPS 美国泰科纳

0300-----类型: 标准料

加工级别: 注塑级 特性级别: 阻燃级增强级-----

-----用途级别: 汽车部件电子, 电器部件, 照明灯具, 运动器材, 电动工具配件

PPS美国泰科纳0300塑料加工方法: (1) 注塑: 可采用通用注塑机, 玻璃纤维增强PPS的熔融指数以50为宜。注塑的工艺条件为: 料筒温度, 纯PPS为280~330 , 40%GFPPS为300

-350 ; 喷嘴温度, 纯PPS为305 , 40%GFPPS为330 ; 模具温度120-180 ; 注塑压力, 50-130 MPA。

(2) 挤出: 采用排气式挤出机, 工艺为: 加料段温度小于200 ; 料筒温度300-340 , 连接体温度320-340 , 口模温度300-320 。(3) 模压成型: 适合大型制品, 采用两次压缩, 先冷却, 后热压。热压的预热温度纯PPS为360 左右15min, GFPPS为380 左右20min; 模压压力为10~30Mpa, 冷却到150 脱模。(4)

喷涂成型: 采用悬浮喷涂法和悬浮喷涂与干粉热喷混合法, 都是将PPS喷涂到金属表面, 再经过塑化、淬火处理而得到涂层; PPS的涂层处理温度在300 以上, 保温30min。PPS热学性能: PPS具有优异的热性能, 短期可耐260 , 并可在200~240 下长期使用; 其耐热性与PI相当, 仅次于F4塑料, 这在热固性塑料中也不多见。PPS胶料用途: 化工领域: 用于制作耐酸碱的阀门管道、管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等耐腐蚀零部件。汽车工业: 适用于排气再循环阀及水泵叶轮, 及汽化器、排气装置、排气调节阀、

灯光反射器、轴承、传感部件等。机械工业: 用作轴承、泵、阀门、活塞、精密齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部件, 导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等。电子方面: 视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱, 电动机的起动线圈、叶片, 电刷托架及转子绝缘部件, 接触开关, 继电器, 电熨斗, 吹风机, 灯头, 暖风机, F级薄膜等。本公司可随货提供原厂物理性能表, 欢迎广大新老客服来电咨询!

《QQ:1731802663》电话18825866906 文生。鸿升公司宗旨: 本公司以“质量保证、诚信第一、服务至上”的理念满足来自各地的客户不同需求。欢迎广大新老客商、联系洽谈! 我公司可免费提供产品的物性, FDA、MSDS、SGS、REACH、ROHS、UL黄卡等, 相关报告及材质证明; 提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术支持, 咨询联系。订购说明: 1. 我公司正规渠道进货, 可开17%增值税票。2. 客户以本

批材料加工导致的成品的瑕疵由客户自己负责。3. 客户订购的数量, 价格, 品质如有不符, 请及时与我销售部取得联系。4. 自接到贵司订购单24小时内发货, 省外3天可到货。5. 本公司付款方式及货运说明: 支持银行转账, 支持现金, 支持( 货运, 物流, 快递)