

# LCP美国杜邦6130L

产品名称	LCP美国杜邦6130L
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

牌号简介 Zenite

6130L是一种润滑的30%玻璃增强LCP树脂。它非常适合用于汽车、电气/电子、电信和航空航天行业。

产品描述

厂家：美国塞拉尼斯

类别：LCP

用途：通讯器材;电气/电子应用领域;汽车领域的应用;航空航天应用;

性能特点：V-0; 润滑性;

技术参数

物理性能额定值单位测试方法密度1.62g/cmISO 1183

机械性能额定值单位测试方法拉伸模量13000MPaISO 527-2/1A/1拉伸强度 断裂130MPaISO 527-2/1A/5拉伸应变 断裂1.8%ISO 527-2/1A/5弯曲模量 23 12000MPaISO 178

冲击性能额定值单位测试方法简支梁缺口冲击强度 23 25kJ/mISO 179/1eA简支梁无缺口冲击强度 23 35kJ/mISO 179/1eU

热性能额定值单位测试方法热变形温度 1.8 MPa, 未退火265 ISO 75-2/A熔融温度 2335 ISO 11357-3线性热膨胀系数 TD7.0E-5cm/cm/ ISO 11359-2 MD3.0E-6cm/cm/ ISO 11359-2

电气性能额定值单位测试方法表面电阻率 $> 1.0E+16$ ohmsIEC 60093体积电阻率 $> 1.0E+16$ ohms · cmIEC 60093介电强度36kV/mmIEC 60243-1相对电容率 1 MHz4.00IEC 60250 2.05 GHz4.16Internal Method耗散因数 1 MHz0.031IEC 60250 2.05 GHz5.0E-3Internal Method漏电起痕指数200VIEC 60112

可燃性额定值单位测试方法阻燃等级UL 94 0.38 mmV-0UL 94 1.5 mmV-0UL 94