

无机富锌防锈防滑涂料

产品名称	无机富锌防锈防滑涂料
公司名称	上海仲钰实业发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室
联系电话	021-54038069 15021898628

产品详情

无机富锌防锈防滑涂料 仲钰出品 17621355288

组成 由超细锌粉、改性树脂制成的锌粉浆和硅酸乙酯溶液组成的双组份涂料。

主要特性 干燥迅速，半小时内可涂后继涂层；

耐磨损性优异，不受切割、焊接损伤、施工时无可燃挥发物的危害；

连续耐温400 ，瞬间耐温可达800 ；

抗滑移系数 0.55，可用于高强螺栓连接面的防腐；

电阻率低，可防静电；

抗辐射、耐紫外线、耐盐雾，具有长效防锈、防腐效果。

用途 作为造船厂、重型机械厂等钢材预处理流水线的车间底漆。可用于矿山、井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金等行业的钢结构、设备表面等作为基层防腐底漆,可用于高强螺栓连接面的防腐。

基本参数 颜色 灰色

光泽 无光

固体份含量 80%

干膜厚度 50 μm

理论用量 352g/m²

闪点 14

干燥时间 (25) 表干 10min , 实干 24h , 完全固化7d

复涂间隔时间 底材温度 5 25 40

最短 20h 6h 4h

最长 不限制 , 但在复涂前必须清除锌盐

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

裸钢 清洁度 : 喷砂处理至Sa2.5级 (ISO8501-1 : 1998) 。根据暴露情况 , 亦可用动力工具清洁 , St2级 , 无氧化皮 (ISO8501-1 : 1988) 。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆 , 请咨询九里光技术部。

其它表面 该产品用于其它底材,请咨询九里光技术部。

前道配套用漆 无。

后道配套用漆 环氧涂料、氯化橡胶涂料、丙烯酸涂料、聚氨酯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、

高氯化聚乙烯涂料、互穿网络涂料、聚硅氧烷涂料、氟树脂涂料、漆酚涂料等。不适合与油性类配套使用。

施工条件 底材温度在-20~50 之间可进行施工。底材温度高于40 时 , 必须使用喷涂 ; 底材温度高于60 时不适宜施工。温度过高时应避免干喷。为避免干

喷必须加入适量的稀释剂调节涂料粘度。

施工方法 喷涂 : 无气喷涂或有气喷涂。推荐采用高压无气喷涂。采用有气喷涂应注意调整涂料粘度和气压。稀释剂不宜超过10% , 否则影响涂层性能。