

广西固化地坪，水泥密封固化剂地坪施工——找广西富地

产品名称	广西固化地坪，水泥密封固化剂地坪施工——找广西富地
公司名称	广西富地建筑材料有限公司
价格	12.00/平方
规格参数	施工单位:富地 材料用量:1kg/7平米
公司地址	南宁市青秀区民族大道131号
联系电话	13557369921

产品详情

水泥密封固化剂硬化地坪，顾名思义就是在水泥混凝土基础上，通过固化剂强化水泥表面硬度的一种施工技术。从而提高地面的硬度、光滑度，预防地面掉砂、起尘。

固化地坪广泛用于工业厂房、车库、物流仓储中心等大型场地，能增加地面的硬度、耐磨度、光洁度，大大提高地面的使用寿命。

混凝土密封固化剂地坪施工工艺

- 1、打磨基面：清除地面污染物、大物件，若是地面过于粗糙，必要时可用金刚磨头打磨，施工过程中保持施工用水。
- 2、粗打磨：使用专业打磨机结合专业树脂磨片对基础地面初步研磨，去除浮浆和打开毛孔。建议50目磨片，150目磨片，300目磨片，从粗到细各打磨三次。
- 3、涂刷材料：地面打磨好之后，涂上密封固化剂材料，让其渗透凝固。
- 4、精细研磨：经过几个小时渗透反应，待地面干燥后，清洗地面，进行表面的研磨处理（500目磨片、1000目磨片各打磨一次。）清理地面。

5、机械喷洒材料：待地面干燥后再进一步进行喷洒反渗透固化剂，用干净专业拖布拖均匀，让其反渗透。

6、用专用磨机抛光：待地面干燥后用2000目磨片，或者高速抛光机进行表面抛光处理，直至地面发光、发亮、手感细腻。

备注：密封固化剂地面完工：做完后隔14小时就能投入使用。

固化剂地坪施工注意事项

1.新水泥地面养护两周/水磨石养护10天以上，表面硬度达到60MPa才能施工，清理掉混凝土地面上的污物(例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘等)。

2.用水清洗地面，待地面八成干以上即可施工HCHM混凝土密封固化剂。以约0.3kg/m²的用量将产品喷涂在地面上，用尘推推均匀，让固化剂尽可能渗透到混凝土内部。

3.在施工1~2小时后，若检查发现低处还存有残留的固化剂，应从低处推到干燥区域或是从表面完全清除掉。

4.施工时间：约3小时，施工完毕，地坪干燥即可行走。通风干燥1天后再用树脂磨片(通常1000-2000目)抛光，亮度呈现较强光泽。

以上就是富地建材分享的关于地坪施工工艺和施工方案的内容，看完后你有什么疑问吗?如果有的话就请咨询我们的服务人员哦。