

# 加纤尼龙PA66 RA004

产品名称	加纤尼龙PA66 RA004
公司名称	东莞市常平金红塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:基础创新 型号:RA004 特性:20% 芳族聚酰胺纤维
公司地址	樟木头镇百顺小区3巷5号
联系电话	18200646066 15914033897

## 产品详情

物理性能额定值单位制测试方法 1.23

收缩率

流动 : 24小时 1.5

横向流动 : 24小时 2.0

机械性能额定值单位制测试方法 88.3

伸长率 (断裂) 4.5

弯曲模量 4410

弯曲强度	138
悬臂梁缺口冲击 (23 ° C)	32
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	370
悬臂梁缺口冲击 (23 ° C)	171
注模温度值单位制	82.2
干燥时间	4.0
建议的最大水分含量	0.15 到 0.25
料筒后部温度	266 到 277
料筒中部温度	282 到 293
料筒前部温度	293 到 304
加工 (熔体) 温度	277 到 288
模具温度	82.2 到 93.3
背压	0.172 到 0.344

螺杆转速

30 到 60

填料/增强材料  
添加剂  
特性  
加工方法

芳族聚酰胺纤维  
润滑剂  
润滑  
注射成型