

专营美国进口原料PA612杜邦 FE3734

产品名称	专营美国进口原料PA612杜邦 FE3734
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:FE3734
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

杜邦 FE3734 NC010 特性 参数如下

基本信息添加剂

润滑剂

脱模

特性

润滑

形式

粒子

加工方法

注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)

>PA612

树脂ID (ISO 1043)

PA612

物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度1.07--g/cmISO 1183收缩率 流动 : 3.20
mm1.1--%内部方法 横向流动 : 3.20 mm1.1--%内部方法 垂直流动方向1.4--%ISO
294-4 流动方向1.3--%ISO 294-4吸水率ISO 62 23 ° C, 24 hr, 2.00 mm3.0--%ISO
62 平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH1.3--%ISO 62粘数95.0--cm/gISO
307硬度干燥调节后的单位制测试方法洛氏硬度 (R 计秤)114--ISO
2039-2机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量24001600MPaISO
527-2拉伸应力 (屈服)59.056.0MPaISO 527-2拉伸应变 (屈服)1321%ISO
527-2标称拉伸断裂应变3830%ISO 527-2弯曲模量2200--MPaISO
178冲击性能干燥调节后的单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)4.85.3kJ/mISO
179/1eA简支梁无缺口冲击强度ISO 179/1eU -30 ° C无断裂--ISO
179/1eU 23 ° C无断裂--ISO 179/1eU热性能干燥调节后的单位制测试方法热变形温度 (1.8
MPa, 未退火)63.0-- ° CISO 75-2/A熔融温度 1218-- ° CISO 11357-3备注1 .10 ° C/min