

专营 瑞士EMS PA12 G21

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 专营 瑞士EMS PA12 G21 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 瑞士EMS:G21 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

产品详情

特性

芳香

食品接触的合规性

阻隔树脂

用途

Blown Containers

Cosmetic Packaging

包装

薄膜

吹塑成型应用

定向薄膜

管件

流延薄膜

涂层应用

无取向薄膜

医疗/护理用品

纸张涂料

机构评级

FDA 食品接触, 未评级

USP 第VI类

欧洲 食品接触, 未评级

RoHS 合规性

RoHS 合规

外观

清晰/透明

形式

颗粒

加工方法

Injection Stretch Blow Molding

薄膜挤出

吹塑薄膜

吹塑成型

挤出

注射成型

多点数据

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度1.18--g/cm³ISO 1183溶化体积流率 (MVR) (275 ° C/5.0 kg)25.0--cm³/10minISO 1133吸水率ISO 62 饱和, 23 ° C7.0--%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH2.0--%ISO 62机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量30003000MPaISO 527-2薄膜干燥调节后的单位制测试方法拉伸应力ISO 527-3 MD : 屈服85.0--MPaISO 527-3 TD : 屈服85.0--MPaISO 527-3伸长率ISO 527-3 MD : 屈服5.0--%ISO 527-3 TD : 屈服5.0--%ISO 527-3 MD : 断裂300--%ISO 527-3 TD : 断裂300--%ISO 527-3埃尔曼多夫抗撕强度ISO 6383-2 MD10--NISO 6383-2 TD10--NISO 6383-2裤型撕裂耐性ISO 6383-1 MD5.00--N/mmISO 6383-1 TD5.00--N/mmISO 6383-1水气透过率 (23 ° C, 85% RH)7.0--g/m²/24 hrDIS 15106-1/-2氧气传输速率DIS 15105-1/-2 23 ° C 130--cm³/m²/bar/24 hrDIS 15105-1/-2 23 ° C 210--cm³/m²/bar/24 hrDIS 15105-1/-2二氧化碳传输速率DIS 15105-1/-2 23 ° C 390.0--cm³/m²/bar/24 hrDIS 15105-1/-2 23 ° C 440.0--cm³/m²/bar/24 hrDIS 15105-1/-2冲击性能干燥调节后的单位制测试方法简支梁缺口冲击强度ISO 179/1eA -30 ° C8.02.0kJ/mISO 179/1eA 23 ° C8.08.0kJ/mISO 179/1eA热性能干燥调节后的单位制测试方法