

高比表面积的气相法白炭黑HL-380

产品名称	高比表面积的气相法白炭黑HL-380
公司名称	上海迪祥化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:气相法 目数:380m ² /g (目) 型号:HL-380
公司地址	上海真南路4268号B区1270号
联系电话	86 021 64388692 13701742346

产品详情

规格	气相法	目数	380m ² /g (目)
型号	HL-380	产商/产地	广州吉必盛
含量	99.8 (%)	用途	助剂
执行质量标准	GB/T 20020-2005		

利用氯硅烷在氢氧火焰中高温水解制得的气相二氧化硅（俗称气相法白炭黑）是一种白色、无毒、无味、无定形的无机精细化工产品。通过调整工艺条件，可以生产原生粒径在7-40纳米、比表面积在50-400m²/g之间的气相二氧化硅产品。由于气相二氧化硅具有粒径小、比表面积大、表面活性高的特性，在橡胶、涂料、胶粘剂、油漆、油墨、塑料、化妆品、胶体蓄电池、光纤/光缆油膏以及农业、医药等领域有着广泛的应用，具有良好的补强、增稠、触变、抗结块、消光、抗紫外线、杀菌等多种作用。

产品型号	比表面积 (bet)	悬浮液ph值 (4%)	干燥减量 (105 条件下干燥2h) (m/m%)	灼烧减量 (1000 灼烧2h, 基于105 干燥2h 后产物) (m/m%)	筛余物 (45um) (m/m%)	填充密度 (基于105 干燥2 h后 产物) (g/l)	二氧化硅含量 (基于灼烧后产物) (m/m%)	碳含量 (基于105 干燥2h后产物) (m/m%)
hl-150	150 ± 15	3.7 ~ 4.5	0.5	2.0	0.04	40-60	99.8	0.2
hl-200	200 ± 20	3.7 ~ 4.5	2.0	2.0	0.04	40-60	99.8	0.2
hl-300	300 ± 25	3.7 ~ 4.5	2.5	2.5	0.04	40-60	99.8	0.2
hl-380	380 ± 30	3.7 ~ 4.5	2.5	2.5	0.04	40-60	99.8	0.2
hb-215*2	120 ± 15	3.7 ~ 4.5	0.5	2.5	-	40-60	99.8	0.6 ~ 1.2
hb-220*2	170 ± 20	3.7 ~ 4.5	0.5	2.5	-	40-60	99.8	0.7 ~ 1.3
hb-615*3	120 ± 15	5.5 ~ 7.5	0.5	4.0	-	40-60	99.8	2.0 ~ 4.0
hb-620*3	170 ± 20	5.5 ~ 7.5	0.5	4.0	-	40-60	99.8	2.0 ~ 4.0
hb-630*3	260 ± 25	5.5 ~ 7.5	0.5	4.0	-	40-60	99.8	3.0 ~ 5.0
hb-720*4	120 ± 15	4.0 ~ 6.0	0.6	6.0	1.0	40-60	99.8	3.0 ~ 5.0

检验方法	gb/t10722	gb/t1717	gb/t5211.3	gb/t20020	gb/t5211.14	gb/t5211.4	gb/t20020	gb//t20020
------	-----------	----------	------------	-----------	-------------	------------	-----------	------------

*1氯含量 0.0125%

*2用二甲基二氯硅烷处理

*3用六甲基二硅氮烷处理

*4用硅油处理

联系方式：上海迪祥化工有限公司

上海市龙华西路585号华富大厦6a5室

www.dixiangchem.com

电话：021-64388692,64698929,64288435

传真:021-64685156

手机：13701742346