

## LED灯支架、SMD贴片专用PPA 瑞士EMS XE3902

产品名称	LED灯支架、SMD贴片专用PPA 瑞士EMS XE3902
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:食品级 性能:耐高温盐酸苯丙醇胺 功效:无卤阻燃高流动
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

### 产品详情

耐高温食品级盐酸苯丙醇胺无卤阻燃高流动PPA 瑞士EMS XE3902。LED灯支架、SMD贴片专用料，阻燃V0塑料。

PPA 塑料中文为：耐高温尼龙 PPa热变形温度高达300 ° C以上，连续使用温度可达170 ° C能满足您所需的短期和长期的热性能。可以在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械特性 - 强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧品级PPA 结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择

### 性能

PPA树脂比脂肪类聚酰胺如尼龙6，66等更结实坚硬；对水分的敏感度更低；热性能更好；而且蠕变、疲劳和耐化学品性能也好得多。例如：含45%玻璃短纤维的PPA树脂，抗张强度约276MPa，弯曲模量超过13786MPa，热变形温度（HDT）549 ° F。即使矿物填料级的PPA，抗张强度也能达到117MPa。PPA树脂的延展性不如尼龙6，6，然而，已经开发出未增强的冲击改性级PPA树脂，其缺口悬臂梁式冲击强度高达20英尺·磅/英寸。

所有的聚酰胺都吸收一定的水分，引起增塑作用和尺寸改变。例如尼龙6,6，在23 °F下，相对湿度为100%时，能吸收8.9%的水分，这使其玻璃化温度由6.5 °C降到-20 °C，尺寸增加2.3%。在相同条件下，PPA树脂能吸收约6%的水分，但其玻璃化温度T<sub>g</sub>不会低于40 °C，伴随的尺寸增长不超过1.0%。

注塑时熔融温度在615—650 °F范围内，物料在机筒内的停留时间不超过10分钟，这样注塑出来的产品机械性能。要求模具温度至少275 °F，以便得到完全结晶和尺寸稳定性的产品。具有部分厚壁的部件，由于冷却速度慢，可以在较低的模温下注塑。模温对于成品部件的表面外感化是至关重要的。用于真空镀金属或电镀金属的矿物填料级PPA树脂的模具表面温度要求350 °F。

## 用途

由于PPA树脂的杰出的物理、热和电性能，尤其是适中的成本，使它有广阔的应用范围汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件和电气元件。阻燃级PPA具有优良的电性能、很高的HDT值、高的高温弯曲模量、能以\*\*\*小的溢料加工成长的薄壁部件，因此适合于制作开关设备。连接件、电刷座和马达托架。