

# 耐高温硅胶辊批发 须江橡胶优质选择 红色耐高温硅胶辊批发

产品名称	耐高温硅胶辊批发 须江橡胶优质选择 红色耐高温硅胶辊批发
公司名称	义乌市须江橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇馨苑街南侧29号楼1-2号地块
联系电话	18657980870

## 产品详情

耐高温硅胶辊批发义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】等，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享胶辊使用前需要进行哪些处理

首先，认真清除江苏橡胶辊辊芯表面锈迹或氧化物。常用喷砂处理：对碳钢质辊芯，红色耐高温硅胶辊批发，推荐用80-100目氧化铝磨料；对铝质辊芯，宜用140-320目磨料进行湿喷处理，喷砂后，应使用溶剂将表面残留粉尘清除干净。为获得良好的粘接效果，碳钢辊芯在喷砂后4个小时内完成粘接，铝质辊芯可在喷砂后72小时完成粘结处理。

其次要认真进行江苏橡胶辊辊芯的表面清洗，去除油污，润滑剂及金属缔合生成的有机物质。清洗液可用通常的清洗溶剂或三氯yi烯等。认真涂敷适宜的粘合剂（如NA-1，thixon422等），涂敷粘合剂后，辊芯应在干燥空气中干燥20分钟，并在（90±10）下处理1小时，然后进行CPU操作。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐高温硅胶辊批发义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享胶辊在恶劣条件下使用该如何保养

### 1、高温高湿条件

## 1.1加强门窗管理

在高温高湿的“黄梅天”，首先要加强对门窗的管理，不让外风进来，要使用车间的循环风。只有当室外空气湿度达到生产要求时，才能将新风吸进车间来。

## 1.2加强胶辊的处理和保养

1.2.1从胶辊研磨、周期管理上着手“，白色耐高温硅胶辊批发，黄梅天”要尽量使用新研磨处理的胶辊，特别是前纺胶辊，这段时期要尽量回避使用尾期快要回磨的胶辊，确保上车胶辊的良好状态。

1.2.2胶辊的研磨、处理要更加精心、细致:首先，选用宽的粒度为80号的白刚玉橡塑砂轮，并精心做好砂轮的动平衡、磨床的水平，精准校正以确保磨床的稳定性，这是磨好胶辊的前提和基础工作;其次，掌握好回磨量和往复次数，确保磨好胶辊的表面粗糙度，使之更加光滑;再次，胶辊的表面应使用无色双组份JX22型涂料处理，这时期A组份适当加重，按体积比A B组为1 (2~2.5)的比例，采用机上笔涂的方法，这样处理后的胶辊涂料吸收更加均匀和充分，放置烘房48h后再上车使用，就可以取得意想不到的效果。

1.2.3在高温高湿条件下，我们曾经使用过尼龙666和弹性复合涂料，暂时地应急解决胶辊绕花问题;但是实践证明，这种处理方法并不可取，因为这种涂料比较厚，处理时比较麻烦，阴干时间也比较长，处理后表面比较粗糙，上车使用半个月后涂料就开始剥落，条干CV值严重恶化，成纱条干水平下降了很多。

## 2、低温高湿时开冷车

春节长假过后开冷车，是让运转挡车工十分tough的事情。因为车间里的空调没有加热功能，车间温度较低，且湿度较大，属于“湿冷”条件。通过比较和交流，我们不急于开车，而是先将所有细纱机摇架加压后开空车，红色耐高温硅胶辊批发，待车间温度上升后，将胶辊及上下胶圈走熟后再生头开车，这样开车效果比较好，也比较顺当。切记欲速则不达:细纱机开翻了一塌糊涂——绕胶辊，绕罗拉，绕胶圈，且成纱条干严重恶化。实践证明:先升温、再生头开车，比直接生头开车的情况要好，较为顺利，不会重复生头，时间上反而相对更快一些。

## 3、使用含糖棉

棉花含糖量较高会使并条的绒板返花、吸风箱内严重积花，耐高温硅胶辊批发，不能生产。。于是，在清花时将棉包拆散，均匀喷施去糖剂，再重新打包，排包使用。这样一来，并条、粗纱的生活恢复正常了，但是由于使用了去糖剂，糖分分解后，一些比较脏、比较粘的东西吸附在胶辊表面上难以清理，若过厚会影响品质。我们便要求挡车工每班用专用胶辊清洗剂擦洗胶辊表面一次，擦干后交下班使用;同时，日班胶辊房保养人员上车保养和检查胶辊，确保上车胶辊的“干、滑、燥、爽”，确保成纱的品质，维持生产的正常化、连续化。通过上述措施，顺利将这批墨西哥棉纺制成功，且质量数据都达到内控指标。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐高温硅胶辊批发义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】，被广泛应用印刷包装领域。

### 须江橡胶与您分享胶辊存放注意事项

一、搬运移动时，须抬、吊轴部，防止胶面磕、碰、划伤。

二、新辊暂时不用，请不要把包装纸取下，包装纸能起保护作用。

三、超标准期存放的胶辊，使用前应检查胶辊无问题方可上机使用。

四、胶辊的存放环境和橡皮布一样，应选择阴凉、干燥、通风的场所，温度保持在20~25℃，相对湿度保持在60%~70%，避免阳光直射，最好是背光处或仓库暗室内。

五、要远离高温、热源及放射源，避免与酸、碱、油类和尖硬物质等一起存放。

六、胶辊应该呈垂直或水平架好，最好使用专用架水平放置，胶头应架在架身上，支撑两边的轴肩，并使胶辊保持与地面平行，严禁胶面相互堆叠、挤压，或其他物品接触，以防胶面受压变形、粘连，同时，使用前不要拆掉包装纸。

七、胶辊不应存放在邻近大型电动机、发电机的地方。因为这些设备产生的大量臭氧会使胶辊表面老化而裂开。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐高温硅胶辊批发-须江橡胶优质选择-红色耐高温硅胶辊批发由义乌市须江橡胶制品有限公司提供。耐高温硅胶辊批发-须江橡胶优质选择-红色耐高温硅胶辊批发是义乌市须江橡胶制品有限公司 (<https://shop1468947092746.1688.com>) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋江伟。