

# AF纤维水泥压力板 青灰色水泥板厂家

产品名称	AF纤维水泥压力板 青灰色水泥板厂家
公司名称	北京华城埃特建材有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:华城 型号:JCT412 产地:北京
公司地址	北京市密云区穆家峪镇穆峪南街1号镇政府办公楼401室-378(穆家峪镇集中办公区)
联系电话	13716588515

## 产品详情

介绍：石棉板的产品代号为：AF。

石棉板标记按产品代号、类别、抗折强度等级、抗冲击强度等级、湿胀率、表面处理状态、规格尺寸（长度X宽度X厚度）、标准编号顺序进行标记。

示例：石棉板A类、抗折强度等级R3级、抗冲击强度等级C2级、DS板、单面砂光、长度2440mm、宽度1220mm、厚度6mm,标记为：

AF A R3 C2 DS DB 2440X1220X6 JC/T 412.2—2018

原材料 本部分推荐使用附录A所列的原材料。

### 要求

#### 外观质量

外观质量应符合表2的规定。

外观质量 项目 质量要求

正表面 背面 不得有裂纹、分层、脱皮

掉角 长度方向 20mm, 宽度方向 10mm,且一张板 1个

掉边 掉边深度 5mm

注:砂光面的质量由供需双方确定。

## 6.2形状偏差

形状偏差应符合表3的规定。

形状偏差

厚度不均匀度

板厚  $e \leq 10\text{mm}$ 时

6%

板厚  $10\text{mm} < e \leq 20\text{mm}$

5%

板厚  $e > 20\text{mm}$  形状偏差 4%

边缘直线度 2mm/m

对角线差项目

长度  $L \leq 1220\text{mm}$  对角线差 3mm

长度  $1220\text{mm} < L < 2440\text{mm}$  对角线差 4mm

长度  $L \geq 2440\text{mm}$  对角线差 5mm

平整度项目砂光面平整度偏差小于等于0.3mm

## 6.3尺寸偏差

尺寸偏差应符合表4的规定。

表4尺寸偏差单位为毫米

项目 尺寸偏差

长度L (宽度H)

$L/H \leq 1220\text{mm}$  尺寸偏差  $\pm 3\text{mm}$

$1220 < L/H < 2440\text{mm}$  尺寸偏差  $\pm 4\text{mm}$

$L/H \geq 2440\text{mm}$  尺寸偏差  $\pm 5\text{mm}$

无网纹板

厚度  $e \leq 5\text{mm}$  厚度偏差  $\pm 0.3\text{mm}$

厚度 $5 < e \leq 10$ mm 厚度偏差  $\pm 0.4$ mm

厚度 $10 < e \leq 16$ mm 厚度偏差  $\pm 0.5$ mm

厚度 $16 < e \leq 20$ mm 厚度偏差  $\pm 0.8$ mm

厚度 $e > 20$ mm 厚度偏差  $\pm 5\%e$

#### 网纹板

厚度 $e \leq 6$ mm 厚度偏差  $\pm 0.6$ mm

厚度 $6 < e \leq 20$ mm 厚度偏差  $\pm 10\%e$

厚度 $e > 20$ mm 厚度偏差 $+3$ mm  $-2$ mm

#### 6.4物理性能

石棉板的物理性能应符合表5的规定。

#### 表5物理性能

项目 表观密度/ ( g/cm<sup>3</sup> ) A , B , C类不小于制造商文件中标明的规定值

导热系数/ 【W/ ( m<sup>2</sup>K ) 】 A类 0.45 B类 0.35 C类 0.25

吸水率/% A类 25 B类 30

湿涨率/% DS板 0.25 PS板 0.50

不燃性 GB8624-2012不燃性A级