

# 水性环氧地坪 贵阳环氧地坪 耐地地坪

产品名称	水性环氧地坪 贵阳环氧地坪 耐地地坪
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

## 产品详情

### 环氧地坪施工工艺

1底漆施工：将地表封闭，让底漆充分渗透地面，增强附着力，促使面涂平整光滑。在底漆施工前应进行地面含水率的测定，如果含水率高于5%，则应进行断水处理或地面应再保养，达到含水率要求后再施工。

底漆施工时将材料按比例充分搅拌均匀，用滚涂或用刮片刮涂于素地，要均匀有光泽，不均匀处理进行第二次补涂。一般24小时后可做中涂。

2刮环氧砂浆：用中涂主剂、固化剂、石英砂、石英粉搅拌均匀即成环氧砂浆。用刮1刀满刮地坪，达到规定厚度（可增加地坪厚度和抗冲击性，环氧砂浆颜色与面漆颜色同）。

3批刮腻子：砂浆层干燥后，打磨除尘。用环氧漆混合石英粉搅拌均匀即为环氧腻子，用刮1刀满刮两道，局部视需要进行补刮。

4打磨吸尘：待腻子干燥后，局部腻子进行补刮，环氧地坪油漆，用细砂皮整体打磨地坪，彻底消除刀痕并吸尘。

5涂刷色漆：用滚筒蘸调配的环氧漆满涂一遍，待干燥后修补缺陷并打磨除尘。

6面涂施工：待色漆干燥后用长毛滚筒蘸清漆满涂一遍以上。

7施工次数：地面基础打磨一次、滚涂底漆一次、中涂刮砂两次、面涂刮腻子一次、滚涂面漆一次，水性环氧地坪，共计六次。

## 环氧砂浆地坪的性能与应用环氧地坪

### 环氧砂浆地坪的性能与应用环氧地坪

产品性能：如防腐，耐磨，防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装璜中得以推广应用。环氧工业地坪已成为我国发展速度最快的产业之一，引起众人的注意。

所属行业：环氧砂浆地坪

适用场所：要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、厂房、车间、微电子行业、实行 GMP 标准的制药行业、血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

### 专业地坪涂装与传统地面刷漆的不同环氧地坪

随着社会不断的发展，地坪涂料制造和涂装技术也有很大的进步，和传统地面涂装相比，有以下不同：

1，基础材料处理不同传统涂装不重视基材处理，有时混凝土不做任何处理就图上底漆，有的仅稍微做处理，处理方式就是产一产扫一掃，去除灰尘而已。

2，对混凝土地面的要求：

混凝土要求平整密实，强度要求不能低于C20；地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm如果落差较大，则地坪涂层需要加厚以减少落差，如需涂装的地面处于底层，地下水位较高。则混凝土底层需做防水处理，新建混凝土干燥至少三周以上，含水率不高于8%，也可以在水磨石等底材上涂装，基材处理方法对于新建混凝土基材采用，如下处理方式，

（1）处理目的：提地面整体平整度，去除浮层及污物，获得均匀的粗糙表面以利于涂层附着。处理设备，自吸尘地面消磨机，真空吸尘器等，贵阳环氧地坪，要求：达到地面坚实，五砂眼，环氧地坪漆，窝洞，同时要求干燥，清洁，无浮沉，油污，水泥沙粒等杂物。

（2）工序：采用地面磨削机整体打磨一遍，吸进灰尘修补大的窝洞，凹陷及裂缝。对于旧漆地面，如旧漆层附着不牢，需采用地面铣刨机整体去除旧漆层，因处理成本高，如客户不要求整体去除旧漆，则只去除松动旧漆层，去除表面油污及杂物。

涂料的选择不同传统的地面涂装往往对涂料不进行严格选择，只采用面漆涂刷1~2道，不采用封闭底漆，或随意采用类似钢结构用底漆一样的底漆涂刷。

总之，专业的地坪涂料和涂装技术和传统涂装相比，能提高地坪工程量和涂层使用寿命，适应各种基材状况，更能满足客户要求。

水性环氧地坪-贵阳环氧地坪-耐地地坪(查看)由贵州耐地地坪工程有限公司提供。贵州耐地地坪工程有限公司(www.gznd66.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。贵州耐地地坪工程有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：贵州省贵阳市云岩区西路303号(财富公馆)，联系人：邓清华。