水性环氧地坪 贵阳环氧地坪 耐地地坪

产品名称	水性环氧地坪 贵阳环氧地坪 耐地地坪
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号(财富公馆)
联系电话	18520052682

产品详情

环氧地坪施工工艺

1底漆施工:将地表封闭,让底漆充分渗透地面,增强附着力,促使面涂平整光滑。在底漆施工前应进行地面含水率的测定,如果含水率高于5%,则应进行断水处理或地面应再保养,达到含水率要求后再施工。

底漆施工时将材料按比例充分搅拌均匀,用滚涂或用刮片刮涂于素地,要均匀有光泽,不均匀处理进行 第二次补涂。一般24小时后可做中涂。

2刮环氧砂浆:用中涂主剂、固化剂、石英砂、石英粉搅拌均匀即成环氧砂浆。用刮1刀满刮地坪,达到规定厚度(可增加地坪厚度和抗冲击性,环氧砂浆颜色与面漆颜色同)。

3批刮腻子:砂浆层干燥后,打磨除尘。用环氧漆混合石英粉搅拌均匀即为环氧腻子,用刮1刀满刮两道,局部视需要进行补刮。

4打磨吸尘:待腻子干躁后,局部腻子进行补刮?,环氧地坪油漆,用细砂皮整体打磨地坪,彻1底消除刀痕并吸尘。

5涂刷色漆:用滚筒蘸调配的环氧漆满涂一遍,待干躁后修补缺陷并打磨除尘。

6面涂施工:待色漆干燥后用长毛滚筒蘸清漆满涂一遍以上。

7施工次数:地面基础打磨一次、滚涂底漆一次、中涂刮砂两次、面涂刮腻子一次、滚涂面漆一次,水性环氧地坪,共计六次。

环氧砂浆地坪的性能与应用环氧地坪

环氧砂浆地坪的性能与应用环氧地坪

产品性能:如防腐,耐磨,防滑,发展到通用的普通工业地坪;除了具有功能性的要求,还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上,随着人们生活水平的不断提高,现已在家庭装璜中得以推广应用。环氧工业地坪已成为我国发展速度最快的产业之一,引起众人的注意。

所属行业:环氧砂浆地坪

适用场所:要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、厂房、车间、微电子行业、实行 GMP标准的制药行业、血液制品行业,也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

专业地坪涂装与传统地面刷漆的不同环氧地坪

随着社会不断的发展,地坪涂料制造和涂装技术也有很大的进步,和传统地面涂装相比,有以下不同:

- 1,基础材料处理不同传统涂装不重视基材处理,有时混凝土不做任何处理就图上底漆,有的仅稍微做处理,处理方式就是产一产扫一扫,去除灰尘而已。
- 2,对混凝土地面的要求:

混凝土要求平整密实,强度要求不能低于C20:;地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm如果落差较大,则地坪涂层需要加厚以减少落差,如需涂装的地面处于底层,地下水位较高。则混凝土底层需做防水处理,新建混凝土干燥至少三周以上,含水率不高于8%,也可以在水磨石等底材上涂装,基材处理方法对于新建混凝土基材采用,如下处理方式,

- (1)处理目的:提地面整体平整度,去除浮层及污物,获得均匀的粗糙表面以利于涂层附着。处理设备,自吸尘地面消磨机,真空吸尘器等,贵阳环氧地坪,要求:达到地面坚实,五砂眼,环氧地坪漆,窝洞,同时要求干燥,清洁,无浮沉,油污,水泥沙粒等杂物。
- (2)工序:采用地面磨削机整体打磨一遍,吸进灰尘修补大的窝洞,凹馅及裂缝。对于旧漆地面,如旧漆层附着不牢,需采用地面铣刨机整体去除旧漆层,因处理成本高,如客户不要求整体去除旧漆,则只去除松动旧漆层,去除表面油污及杂物。

涂料的选择不同传统的地面涂装往往对涂料不进行严格选择,只采用面漆涂刷1~2道,不采用封闭底漆,或随意采用类似钢结构用底漆一样的底漆涂刷。

总之,专业的地坪涂料和涂装技术和传统涂装相比,能提高地坪工程量和涂层使用寿命,适应各种基材 状况,更能满足客户要求。

水性环氧地坪-贵阳环氧地坪-耐地地坪(查看)由贵州耐地地坪工程有限公司提供。贵州耐地地坪工程有限公司(www.gznd66.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支专业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。贵州耐地地坪工程有限公司——您可信赖的朋友,公司地址:贵州省贵阳市云岩区西路303号(财富公馆),联系人:邓清华。